

Stain Blocker



ΑΡΑΙΩΣΗ
5 - 10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10 m²/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες

Ακρυλικό μονωτικό
υπόστρωμα

» Μονώνει τους λεκέδες
των τοίχων

» Βελτιώνει την πρόσφυση
του τελικού χρώματος

» Γεμίζει την επιφάνεια
εξομαλύνοντας τις ατέλειες

Υψηλής ποιότητας λευκό ματ ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα διαλύτου κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Μονώνει και καλύπτει τους δύσκολους υδατοδιαλυτούς ρύπους. Ιδανικό για τοίχους, γυψοσανίδες, τσιμέντο, γύψο και ταβάνια. Λόγω της ειδικής του σύστασης εμποδίζει τη μετανάστευση των δύσκολων λεκέδων από νικοτίνη, καπνό, παλιές υγρασίες, κάπνα τζακιού, καυσαέρια, λάδια στην τελική επιφάνεια του χρώματος αποτρέποντας την επανεμφάνισή τους. Πολύ καλή πρόσφυση και αντοχή. Εφαρμόζεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα. Προσφέρει μεγάλη απόδοση. Καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας μία ομοιόμορφη ματ επιφάνεια και εξασφαλίζοντας ένα άψογο φινιρίσμα στο τελικό χρώμα.

A/n (Y) Συνδετικά αστάρια.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 750g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 749 g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Ακρυλικές ρητίνες
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.43 g/mL (±0.02)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	68 KU (±5)
Ιξώδες ASTM D 562-05@ 25°C	95KU (±15)
Ιξώδες ASTM D 562-05@ 25°C	70KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813	<2.0 GU
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	85.0 (±3)
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	1(±1)
Αντοχή στα αλκάλια ISO 2812	0: Καμία μεταβολή
Cross-Cut (Πρόσφυση) ISO 2409	Class: 0 (<5% αποκόλληση από σιδηρούχο μεταλλικό υπόστρωμα)
Απόδοση ανά στρώση	8 – 10 m ² /L*
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1 - 2 στρώσεις)	40 – 80 μm

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Stain Blocker

Ακρυλικό μονωτικό
υπόστρωμα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη, λίπη, λοιπά υπολείμματα, σαθρές παλιές βαφές κλπ. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Συνιστάται υγρό τρίψιμο για αποφυγή σκόνης και έκθεσης σε αυτή.

» **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT STAIN BLOCKER.

» **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL, KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

» **Σε επιφάνειες με λεκέδες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε πρώτα 1-2 στρώσεις KRAFT STAIN BLOCKER.

» **Σε μολυσμένες με μούχλα επιφάνειες:** Απομακρύνετε τη μούχλα με KRAFT MOLD BLOCKER. Στη συνέχεια, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT STAIN BLOCKER πριν την εφαρμογή του τελικού χρώματος.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμεντό να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

» Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως και 5% κατ' όγκο με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή μέχρι 10% κατ' όγκο με KRAFT NITRO 1100, για εφαρμογή με πιστόλι αέρος και ανακατέψτε καλά.

» Κατάλληλα εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.

» Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT STAIN BLOCKER για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού χρώματος της KRAFT.

» Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες.

» Επιφανειακό στέγνωμα σε 1 – 2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

» Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

» Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.

» Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό, σε συσκευασίες των 0.75L και 2.5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

