

Εποξειδικό Χρώμα



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-12%



ΑΠΟΔΟΣΗ
6 - 8 m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 3 ώρες

Εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών

» Ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν και σε μέταλλα

Εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών κατάλληλο για εσωτερικές τιμεντένιες, μεταλλικές και γενικότερα δομικές επιφανείες, αλλά και βιομηχανικά δαπέδα. Εφαρμόζεται εύκολα προσφέροντας αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες, στην τριβή και το βιομηχανικό περιβάλλον.

A/i (Δ) Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών.

- Οριακή τιμή: 500g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/L

» Ιδανικό για χώρους μεγάλης κυκλοφορίας

» Εύκολη εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Λευκό, Γκρι
Πυκνότητα ISO 2811	(A+B) 1.32 g/mL (±0.02)
Ιξώδες ASTM D 562	60-80 KU
Στερεά κατά όγκο	58% (±0.50)
Στερεά κατά βάρος	75% (±0.50)
Αναλογία ανάμιξης A:B	3/1 κ.ο.
Χρόνος ζωής μίγματος	4 hours
Απόδοση ανά στρώση	6 - 8 m ² /L*
Πάχος ξηρού υμένα	60-80 μm

* Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

Εποξειδικό Χρώμα

Εποξειδικό χρώμα διαλύτου
δύο συστατικών

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή (όριο υγρασίας <4%), καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- » Σαθρά υλικά και παλιές επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται με βούρτσισμα ή τρίψιμο με τριβείο (μηχανή μωσαϊκού) και με ηλεκτρική σκούπα μεγάλης απορροφητικότητας.
- » Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- » **Νέες επιφάνειες από μπετόν ή τσιμεντοκονία** πρέπει να βάζονται τουλάχιστον 28 ημέρες μετά από την κατασκευή τους.
- » **Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο** συστήνεται η απότριψη με γυαλόχαρτο ή με χρήση τριβείου για να διασφαλιστεί η πρόσφυση του υλικού.
- » **Σε νέες οικοδομικές και μεταλλικές επιφάνειες** απαιτείται η εφαρμογή μίας στρώσης KRAFT ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν την εφαρμογή απαιτείται πολύ καλή ανάδευση των συστατικών Α & Β, στην προκαθορισμένη του αναλογία κατ' όγκο (3:1). Η ανάδευση πραγματοποιείται με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι πλήρους ομογενοποίησης. Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για μέγιστη προστασία χωρίς να ξεπερνάτε το προβλεπόμενο πάχος εφαρμογής.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- » Αραίωση:
1η στρώση: 10-12% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000.
2η στρώση: 8-10% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000.
- » Χρόνος ζωής μίγματος: 4 ώρες στους 20°C.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3 ώρες σε 20°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές – κρύες συνθήκες).
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- » Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
- » Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές το μειώνουν.

- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Λόγω της φύσης του χρώματος, η άμεση και διαρκής έκθεση του στην UV ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει με την πάροδο του χρόνου το φαινόμενο της κιωλίας.
- » Η οποιαδήποτε εργασία πάνω στο δάπεδο πραγματοποιείται μετά την πλήρη σκλήρυνση του χρώματος (περίπου 7 ημέρες).
- » Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια να προστατεύεται από την υγρασία για 24 ώρες.
- » Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας ατμόσφαιρας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό και γκρι, σε συσκευασίες των 3L (A+B).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρικής:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

07/23 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ. - 04.00 μ.μ.
 e-mail: paints.orders@druckfarben.gr