

# 4 Seasons™ Elastic



**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
5 - 10%



**ΑΠΟΔΟΣΗ**  
11 - 13m<sup>2</sup>/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless



**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
1 - 2 ώρες

Ελαστομερές μονωτικό και χρώμα για εξωτερικούς τοίχους

### » Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία

Υψηλής ποιότητας ελαστομερές μονωτικό και χρώμα για εξωτερικούς τοίχους. Καλύπτει τέλεια υπάρχουσες μικρορωγμές και τριχοειδή ενώ παράλληλα προστατεύει από μελλοντική επανεμφάνισή τους χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη του ελαστικότητα, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες (από -20°C έως 80°C). Δημιουργεί μία εξαιρετικά ανθεκτική αδιάβροχη μεμβράνη που μονώνει και προστατεύει από τη βροχή και την υγρασία. Ιδανική λύση για κτίρια σε ορεινές περιοχές. Το λευκό είναι αξιολογημένο ψυχρό χρώμα και παρουσιάζει υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας (SR) υψηλό συντελεστή εκπομπής της υπέρυθρης ακτινοβολίας (ε), και υψηλό δείκτη ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI) μειώνοντας σημαντικά τη θερμοκρασία των επιφανειών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι αμέτρητες ζωντανές αποχρώσεις αντέχουν στην ηλιακή ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα η επιφάνεια να παραμένει προστατευμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δουλεύεται εύκολα, έχει υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, καθώς επίσης και ισχυρή πρόσφυση σε όλες τις συνθέσεις δομικές επιφάνειες (σοβάς, ταϊμέντο, τούβλο). Προσφέρει εξαιρετικό γέμισμα της επιφάνειας χαρίζοντας ένα υψηλής αισθητικής ματ φινιρίσμα.

#### A/γ (Y) Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: <39 g/L

### » Εξαιρετική ελαστικότητα

### » Μόνωση από υγρασία

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Ακρυλικό
Πυκνότητα ISO2811 @ 25 °C	1.26-1.42 g/mL*
Στερεά κατά βάρος ISO 3251	60 % (±3)*
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	120 KU (±20) *
Ιξώδες βαθφής ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15)*
Στιλνότητα 85 ISO 2813	<14.0 GU *
pH	8.6-9.5
Υδατοαπορρόφηση EN 1062-3:2008	<0.05 Kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> Class w3
Υδατμοδιαπερατότητα EN 7783-2	S <sub>d</sub> (m)<0.1 Class I
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	92.5 (±1.5)**
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	-0.5 (±1)**
Ανακλαστικότητα ηλιακής ακτινοβολίας (TSR) ASTM G 173	0.88**
Συντελεστής εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας(ε) ASTM E 408-71	0.91
Δείκτης ηλιακής ανακλαστικότητας(SRI) ASTM E1980	112**
Απόδοση ανά στρώση	11 - 13 m <sup>2</sup> /L***
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	70µm (±5µm)

\* Ανάλογα τη βάση χρωματισμού

\*\* Μόνο για το λευκό

\*\*\* Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

# 4 Seasons™ Elastic

Ελαστομερές μονωτικό και χρώμα  
για εξωτερικούς τοίχους

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνης, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεση σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μία στρώση αστάρι όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή το KRAFT DUR.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT. Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 4 ημέρες.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε 5% -10% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Συνιστάται ιδιαίτερα να χρωματίζεται με F-αποχρώσεις της KRAFT INSPIRED COLLECTION για υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες ή με τις καινοτόμες αποχρώσεις της KRAFT REFLECTIVE COLLECTION, για υψηλή σταθερότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, οι οποίες είναι μετρημένες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την υψηλή τους ηλιακή ανακλαστικότητα (TSR%).
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και στο τελικό φινιρίσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT 4 SEASONS™ ELASTIC για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 3-4 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα ή στην απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 3L και 10L και σε βάσεις χρωματισμού P,T,D και A.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

