

4 Seasons™ Waterproof



RAZREĐIVANJE
0-5%



POKRIVNOST
8 - 10m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Silikonska akrilna boja za
spoljašnju upotrebu

»Izuzetna hidroizolaciona svojstva

»Idealno za područja visoke vlažnosti vazduha

»Visoka paropropusnost

Silikonska akrilna boja visokog kvaliteta za spoljašnju upotrebu. Njena snažna hidroizolaciona svojstva sprečavaju prodor vlage i kišnice u zid, čime se postiže dugotrajna zaštita površine. Takođe, pomaže da se zarobljena vlaga unutar zida oslobodi u atmosferu, štiteći površinu od bubrenja i oštećenja boje, buđi i algi. Idealna je za objekte u primorskim krajevima. Njena formula sprečava nakupljanje prljavštine i prašine, omogućavajući kišnici da ih ukloni, čime se površina održava čistom duže vreme. Bela boja je klasifikovana kao hladna boja sa visokom vrednošću solarne refleksije (SR), visokom infracrvenom emisijom (ε) i visokim indeksom solarne refleksije (SRI), što značajno smanjuje temperaturu zidova tokom letnjeg perioda. Bezbroj njenih živopisnih nijansi su otporne na sunčevo zračenje, vremenske uslove i zagađen vazduh, omogućavajući površini dugovečnost. 4 Seasons Waterproof se lako nanosi i nudi visoku pokrivnost i odlične performanse. Takođe pruža snažno prijanjanje na većinu površina (malter, beton, cigla) obezbeđujući odličnu ispunu sa elegantnom mat završnom obradom.

A/c (WB) Premazi za spoljašnje zidove.

- Granična vrednost EU: 40g/l (2010).
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 39g/L.

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	Akril/silikon
Gustina ISO 2811 pri 25 °C	1,32 – 1,51 g/mL*
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	61% (±3)*
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	115 KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	80 KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<3 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<5 GU
pH	8,6-9,5
Apsorpcija vode EN 1062-3	<0,05 kg/m ² h ^{0,5} (klasa W3)
Propusnost vodene pare	S _d (m)<0,1 (klasa V1)
Indeks beline ASTM E 313-98	88,0 (±1,5) **
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,3 (±0,5) **
Ukupna solarne refleksija (TSR) ASTM G 173	0,89**
Infracrveno zračenje (ε) ASTM E 408-71	0,90**
Indeks solarne refleksije (SRI) ASTM E1980	113**
Pokrivnost po sloju	8 – 10 m ² /L***
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	70µm (±5µm)

* U zavisnosti od nijanse i baze za toniranje.

** Samo za belu.

*** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i apsorpcije površine.

4 Seasons™ Waterproof

Silikonska akrilna boja
za spoljašnju upotrebu

PRIPREMA POVRŠINE

- » Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.
- » **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj osnovnog premaza, poput KRAFT ECO DUR AQUA.
- » **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY. Nove površine od maltera ili betona ostaviti da se potpuno osuše najmanje 30 dana pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » U slučaju očekivane kiše, izbegavati nanošenje naredna 4 dana.
- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razediti boju 5% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Proizvod treba tonirati samo u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu za toniranje boja na preporučenoj bazi za toniranje.
- » Preporučuje se toniranje proizvoda u nijanse sa oznakom F iz ton karte KRAFT INSPIRED COLLECTION sa visokom otpornošću na vremenske uslove ili u inovativne nijanse iz ton karte KRAFT REFLECTIVE COLLECTION sa visokom stabilnošću protiv sunčevog zračenja, čije je merenje ukupne solame refleksije (TSR%) izvršio Nacionalni tehnički univerzitet u Atini.
- » Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.
- » Naneti dva sloja KRAFT 4 SEASONS™ WATERPROOF za postizanje idealnog rezultata.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 3-4 sata.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.

- » Izbegavati lokalne korekcije boje nakon završetku bojenja. Neznatna razlika u apsorpciji ili načinu nanošenja može prouzokovati neujednačenost boje ili sjaja. U slučaju potrebe, preporučuje se ponovno premazivanje cele površine.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.
- » Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji u pakovanjima od 3L i 10L i u bazama za toniranje P, T i D.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.