

Antigraf



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
15 – 25 m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
βούρτσα, ρολό, ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 – 2 ώρες

Διάφανο προστατευτικό επιφανειών

» Προστατεύει τις δομικές επιφάνειες από graffiti

» Αυτοθυσιαζόμενο

» Δεν επηρεάζει την εμφάνιση των επιφανειών

Υδατικής βάσεως άχρωμο διάλυμα για την προστασία κτιρίων και δομικών επιφανειών από graffiti και χρώματα σε σπρέι. Είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, πλήρως διαπνέον και δεν επηρεάζει την απόχρωση και τη φυσική εμφάνιση των επιφανειών. Εφαρμόζεται σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες μπετόν, σοβά, μαρμάρου, φυσικών πετρωμάτων κλπ. Είναι αυτοθυσιαζόμενο με αποτέλεσμα να απαιτείται η εφαρμογή νέας στρώσης του Kraft Antigraf μετά την αφαίρεση του graffiti με ζεστό νερό και τρίψιμο της επιφάνειας ή με πιεστικό μηχανήμα.

Α/γ (Υ) Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων.

- Οριακή τιμή: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 39g/L.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811	0.99 g/mL (±0.02)
Ιξώδες Flow Cup No4 ISO 2431	12 sec (±2)
Απόδοση ανά στρώση	15 – 25 m ² /L*
pH	8.0-9.0

* Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

Antigraf

Διάφανο προστατευτικό
επιφανειών

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση της πρόσφυσης στο υπόστρωμα, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνης, λάδια, άλατα, υπολείμματα κτλ. Σε φρέσκα τοιμμένα και σοβάδες η εφαρμογή γίνεται έπειτα από 28 ημέρες τουλάχιστον. Εφαρμόζουμε το υλικό αφαιρώντας την περίσσεια υλικού με ένα πανί ύστερα από 15 λεπτά. Για μεγαλύτερη προστασία συνιστάται η εφαρμογή άλλης μίας στρώσης 3 ώρες μετά την εφαρμογή της πρώτης.

» Για **ιδιαιτέρα απορροφητικές επιφάνειες**: συνιστάται η εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT ANTIGRAF σε ευνοϊκές συνθήκες στεγνώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Για αφαίρεση γκράφιτι: Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό (>60°C) και εμποτίστε την επιφάνεια έτσι ώστε να διατηρηθεί νωπή για περίπου 2-4 λεπτά. Αφαιρέστε το KRAFT ANTIGRAF από την επιφάνεια με ζεστό νερό με πιεστικό μηχάνημα. Ρυθμίστε την πίεση του νερού αναλόγως την επιφάνεια. Μόλις το γκράφιτι απομακρυνθεί, πλύνετε καλά την επιφάνεια με ζεστό νερό και προστατεύστε εκ νέου την επιφάνεια με το KRAFT ANTIGRAF.
- » Κατάλληλα εργαλεία εφαρμογής είναι πινέλο, ρολό, airless πιστόλι.
- » Δε συνιστάται αραίωση.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε υψηλότερη σχετική υγρασία).
- » Χρόνος επανεφαρμογής: τουλάχιστον 3 ώρες μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης σε ευνοϊκές συνθήκες στεγνώματος.
- » Απαιτείται χρόνος στεγνώματος 24 ωρών κατ' ελάχιστο σε ευνοϊκές συνθήκες στεγνώματος για την πλήρη σκλήρυνση και προστασία.
- » Αναδεύετε το προϊόν καλά πριν την εφαρμογή και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C, καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

» Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διάφανο - Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 18L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

09/26 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ. - 04.00 μ.μ.

e-mail: paints.orders@druckfarben.gr