

Antigraffiti Primer



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
16 - 20m²/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
πινέλο ή ρολό
με σφουγγάρι



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
15-30 λεπτά

Ασάρι πρόσφυσης
βερνικιού antigraffiti

» **Ισχυρή πρόσφυση**

» **Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα**

» **Δεν αλλοιώνει την εμφάνιση**

Καινοτόμου τεχνολογίας διάφανο ασάρι πρόσφυσης για το βερνίκι μόνιμης προστασίας επιφανειών KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση σε πορώδεις και μη επιφάνειες. Στεγνώνει εξαιρετικά γρήγορα δεν αλλοιώνει την εμφάνιση του υποστρώματος ενώ επαναβάφεται με το τελικό βερνίκι εντός μερικών λεπτών.

A/n (Δ) Συνδεδειγμένα ασάρια.

- Οριακή τιμή: 750g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 749 g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	0.78 g/mL (±0.02)
Ιξώδες Flow Cup No4 @ 25°C ISO 2431	12 sec (±2)
Απόδοση	16-20 m ² /L*

* Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής

Antigraffiti Primer

Αστάρι πρόσφυσης
βερνικιού antigraffiti

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Να εφαρμόζεται εξωτερικά ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.
- » Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο ή το ρολό σφουγγάρι.

Επιφάνειες εφαρμογής:

- » Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες από ακρυλικό ή πλαστικό χρώμα, ανάγλυφα διακοσμητικά οργανικά επιχρίσματα (plasters), χρώματα υδρούλου, σιλικονούχα (SREP) ή εποξειδικές βαφές.
- » Σε επιφάνειες από μπετό, τούβλα, πλακάκι, γρανίτη, τσιμεντοκονίαμα, ασβεστόλιθο, πλαστικό, πέτρα, γυαλί, μάρμαρο, μέταλλο, αλουμίνιο, ξύλο, πολυκαρβονικά panels, PU, χρώματα πούδρας, Plexiglas.
- » Για προστασία **υπαρχόντων graffiti (nx street art)**.
- » Πριν την εφαρμογή του να προηγηθεί βαθιά της λερωμένης επιφάνειας από graffiti, ή καθαρισμός της με το κατάλληλο καθαριστικό.
- » Εφαρμόστε μία στρώση KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER με κατανάλωση 50 - 60 mL/m².
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 15 - 30 λεπτά στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο τον παγετό και την υγρασία.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με διαλυτικό KRAFT NITRO-1100.
- » Εφαρμόστε το KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD έπειτα από 15-30 λεπτά και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε διάφανο σε συσκευασία του 1L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C και υγρασία όχι πάνω από 60%.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

