

Asepsis



ΑΡΑΙΩΣΗ
8 - 12%



ΑΠΟΔΟΣΗ
12 - 15m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Κορυφαίο βελουτε ματ χρώμα, ανθεκτικό στο πλύσιμο και στα μικρόβια

» **Εξαιρετική αντοχή στα καθαριστικά απολύμανσης** » **Ιδανικό για νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, βιομηχανίες τροφίμων & φαρμάκων** » **Αντιστέκεται στην ανάπτυξη μούχλας**

Υψηλής αντοχής βελουτέ ματ χρώμα εσωτερικής τοιχοποιίας με μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση. Αντιστέκεται στην ανάπτυξη μούχλας και μικροβίων που βλάπτουν την επιφάνειά του, λόγω της αντιμικροβιακής τεχνολογίας που περιέχει, με μίγμα βιοκτόνων ενισχυμένο με ιόντα Αργύρου. Είναι ελεγμένο από το αναγνωρισμένο μικροβιολογικό ινστιτούτο **IMSL**. Είναι ανθεκτικό στα συχνά πλύσιμα (Class 1 κατά EN ISO 11998) με ήπια απορρυπαντικά στα μη αλκοολούχα και στα καθαριστικά απολύμανσης. Ιδανικό για σχολεία, για παιδικά δωμάτια, για άσπυτους χώρους, όπως χειρουργεία, νοσοκομεία, ιατρεία, ξενοδοχεία, για χώρους με υγρασία όπως βιομηχανίες τροφίμων και για χώρους μεγάλου συνωστισμού. Με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές Π.Ο.Ε., είναι πιστοποιημένο με **Indoor Air Comfort™ GOLD** του οργανισμού Eurofins ως **Best-In-Class** στην κατηγορία του. Επίσης, είναι πιστοποιημένο κατά **REDCert²** αφού λόγω του **Biomass Balance Approach** μειώνει τις εκπομπές CO₂ έως και 202kg ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος αντικαθιστώντας έως και 63% ορυκτές Α' ύλες που απαιτούνται στην αλυσίδα παραγωγής του από ανανεώσιμη βιομάζα. Κατάλληλο για παιχνίδια και παιδικά έπιπλα κατά EN71-3.

A/a (Y) Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλνότητα≤25@60°).

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 5 g/L.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	S-Ac Συμπολυμερές
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.39 g/mL (±0,04)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251	59.5% (±3)
Ιξώδες ASTM D 562 @ 25°C	115 KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562 @ 25°C	85 KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813	7.0 GU (±2)
Στιλνότητα 85° ISO 2813	15.0 GU (±3)
pH	8.7 - 9.7
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	87 (±1.5)
Δείκτης Κιτρισίματος ASTM E 313-98	0.5 (±0.5)
Απόδοση ανά στρώση	12 - 15 m ² /L*
Προτεινόμενο πάχος βαφής (2 στρώσεις)	70 μm (±5)
Αντοχή στην υγρή έκπλυση EN ISO 11998	Class: 1
Αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας BS 3900-G6	Μηδενική ανάπτυξη μετά 12 εβδομάδες**
Αντοχή σε απολυμαντικό υγρό ISO 2812-3	Μηδενική εμφάνιση φυσαλίδων (μετά 30 λεπτά) ***

* Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

** Ενάντια διαφόρων τύπων μύκτων της μούχλας.

*** Υποχλωριώδες Νάτριο 0,1%

Asepsis

Κορυφαίο βελουτε ματ χρώμα,
ανθεκτικό στο πλύσιμο και στα μικρόβια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται αποφυγή δημιουργίας σκόνης και έκθεσης σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μία στρώση αστάρι νερού, όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή το KRAFT HAFT.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPATCHEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων ή/και μούχλας:** Καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια με KRAFT MOLD BLOCKER και χρησιμοποιήστε ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε 8-12%κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT ASEPSIS για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη σπιλνότητα ή στην απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό και Βάση P σε συσκευασίες των 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρονικών:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

