

Asepsis



RAZREĐIVANJE
8-12%



POKRIVNOST
12 - 15m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezzvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Saten mat emulziona boja vrhunskog kvaliteta sa visokom otpornošću na pranje i mikrobe

» Izuzetna otpornost na dezinfekciona sredstva

Izuzetno otporna baršunasta mat boja za unutrašnje zidove, sa odličnom pokrivenošću i performansama. Ocenjena je od strane akreditovane službe za mikrobiološka ispitivanja **IMSL** i zahvaljujući svojoj antimikrobnoj tehnologiji koja sadrži biocide obogaćene **jonima srebra**, pruža zaštitu od mikroba i razvoja buđi koje nanose štetu njenoj površini. Otporna je na česta pranja (Klasa 1 prema EN ISO 11998) blagim deterdžentima i bezalkoholnim sredstvima za dezinfekciju. Idealna za škole, vrtiće, sterilne prostorije kao što su operacione sale, bolnice i medicinski centri, kao i za hotele, područja visoke vlažnosti poput prehrambene industrije i za prometne prostore. Takođe je sertifikovana od strane najboljeg evropskog dobrovoljnog programa **Indoor Air Comfort™ GOLD** organizacije Eurofins kao najbolji proizvod u klasi, sa izuzetno niskim emisijama VOC. Asepsis takođe smanjuje emisije CO₂ do 202 kg po toni proizvedenog proizvoda, vodeći se pristupom utemeljenim na **ravnoteži biomase** (sertifikacija REDcert2), jer se zamenjuju sirovine na fosilnoj osnovi za potrebne proizvodnje ovog proizvoda održivom sertifikovanom biomasom do 63%. Pogodna je i za igračke i dečiji nameštaj (EN71-3).

A/a (WB) Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice (saj 25@60°).

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 5 g/L.

» Idealna za bolnice, hotele, škole, prehrambenu i farmaceutsku industriju

» Otporna na razvoj buđi

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	S/AC kopolimer
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.39 g/mL (±0.04)
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	59,5% (±3)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	115 KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	85 KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	7 GU (±2)
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	15 GU (±3)
pH	8.7 – 9.7
Indeks beline ASTM E 313-98	87.0 (±1.5)*
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0.5 (±0.5)*
Pokrivnost po sloju	12 - 15 m ² /L**
Preporučena debljina suvog filma (1-2 sloja)	70 μm (±5)
Otpornost na mokro ribanje EN ISO 11998:2006	Klasa 1
Otpornost na razvoj buđi BS 3900-G6	Nema rasta nakon 12 nedelja***
Otpornost na sredstva za dezinfekciju ISO 2812-3	0(S0) – Bez ljuštenja nakon 30 minuta****

* Samo za bele
** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.
*** Na osnovu različitih vrsta gljivica
**** Na sumpor hipoklorid.

Asepsis

Saten mat emulziona boja vrhunskog kvaliteta sa visokom otpornošću na pranje i mikrobe

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavajte stvaranje prašine i izlaganje istoj.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj osnovnog premaza na vodenoj bazi KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT HAFT.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

» **Na obojenim površinama, sa mrljama i/ili buđi:** Prvo očistiti površinu pomoću KRAFT MOLD BLOCKER, a zatim koristiti osnovni premaz KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

» Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju 8-12% sa vodom i dobro promešati.

» Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.

» Naneti 2 sloja KRAFT ASEPSIS za postizanje idealnog rezultata.

» Proizvod treba tonirati samo u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu toniranja boja na preporučenoj bazi za toniranje.

» Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 24 sata.

» Suvo na dodir: 1-2 sata na 25 °C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.

» Izbegavati lokalne korekcije boje nakon završetka bojenja. Neznatna razlika u apsorpciji ili načinu nanošenja može prouzokovati neujednačenost boje ili sjaja. AU slučaju potrebe, preporučuje se ponovno premazivanje cele površine.

» Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 50% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

» Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.

» Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

» Obojene površine mogu se pažljivo očistiti mekim sunderom i vodom, ili u slučaju tvrdokornih mrlja, sa malom količinom deterdženta, najmanje 15 dana nakon bojenja.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji i u bazi za toniranje P, u pakovanjima od 3L i 10L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.