

Betonyl



Diluare
0 - 5%



Acoperire
8 - 10 m² / L



Aplicare
perie, trafalet
sau pistol airless



Uscare
1 - 2 ore

Vopsea acrilică pe bază de solvent
pentru suprafețe din ciment

- » Aplicabilă direct pe suporturi din ciment
- » Rezistentă la impregnarea cu murdărie

- » Rezistentă la intemperii

Vopsea de înaltă calitate, pe bază de solvent, pentru suprafețe exterioare din ciment. Se aplică pe suprafețe din ciment noi sau pe elementele aparente ale construcțiilor, vopsite și riguros pregătite în prealabil, executate din beton, mortar de ciment, mortar de marmură, azbociment. Este extrem de rezistentă la poluanții atmosferici și industriali, la condiții meteorologice nefavorabile, precum și la îngălbenire. Se comportă perfect în condiții de umiditate, ploaie și zăpadă. Este potrivită pentru vopsirea pardoselilor, curților, scărilor, trotuarelor, podelelor garajelor și depozitelor etc., executate din beton. Este vopseaua ideală pentru zonele montane și zonele costiere.

Acoperitori unicompenenți cu funcție specială A/i (SB).

- Valoare limită COV: 500g/L.
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizare: 499 g/L

DATE TEHNICE

Liant	acrilic
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	1,20 - 1,35 g/mL*
Conținut de substanțe nevolatile - ISO 3251	65 % (±5)
Vâscozitate - ASTM D 562-05 la 25°C	90 KU (±15)
Vâscozitate la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	70 KU (±15)
Grad de luciu @ 60° - ISO 2813	<2 GU
Grad de luciu @ 85° - ISO 2813	<4 GU
Rezistență la apă - ISO 2812	0: Nicio modificare
Rezistență la alcalii - ISO 2812-4	0: Nicio modificare
Acoperire per strat	10 - 12 m ² /L**
Grosimea recomandată a peliculei uscate (1-2 straturi)	40-80μm

* În funcție de nuanță.

**In funcție de nuanță, de metoda de aplicare și de capacitatea de absorbție a suprafeței.

Betonyl

Vopsea acrilică pe bază de solvent pentru suprafețe din ciment

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie uscată, curată și fără urme de praf, reziduuri, vezicule de vopsea etc. În caz că există urme vechi de rugină, frecați suprafața și îndepărtați reziduurile de rugină. Evitați generarea de praf și expunerea vopselei la praf.

- » **Pe suprafețe de ciment noi:** aplicați mai întâi un strat de KRAFT DUR. După 24 de ore, aplicați stratul superior.
- » **Pe suprafețe vopsite/solide:** aplicați două straturi de KRAFT BETONYL.
- » Lăsați suprafețele noi, tencuite sau betonate, să se usuce complet, timp de cel puțin 30 de zile, înainte de aplicarea vopselei.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Înainte de a începe vopsirea, diluați vopseaua până la 5% v/v cu solvent KRAFT BRUSH.
- » Puteți aplica vopseaua cu o pensulă, cu un trafalet sau cu un pistol pulverizator airless.
- » Aplicați 1-2 straturi de KRAFT BETONYL, pentru un rezultat ideal.
- » A se aplica într-un spațiu deschis sau bine ventilat.
- » Timp minim pentru aplicarea stratului următor: 8-10 ore.
- » Timp de uscare (uscat la atingere): 1-2 ore, la o temperatură de 25°C și la o umiditate relativă de 50%.
- » Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Nu aplicați vopseaua la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI POST-UTILIZARE

- » Închideți ermetic recipientul de vopsea, pentru a păstra vopseaua în stare bună, în vederea utilizării ulterioare. Păstrați recipientul, înainte sau după deschiderea acestuia, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.
- » Curățați uneltele de vopsit imediat după utilizare cu solvent KRAFT BRUSH, apă caldă și săpun.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culorile alb și gri, ambalat în recipiente de 3L.

INFORMAȚII REFERITOARE LA SĂNĂTATE, SECURITATE ȘI MEDIU

Citiți cu atenție eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele cu vopsea închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

