

# 4 Seasons™ Elastic



РАЗРЕЖДАНЕ  
5 - 10%



ПОКРИТИЕ  
11 - 13m<sup>2</sup>/L



ПРИЛОЖЕНИЕ  
четка, валик или  
безвъздушен пистолет



ИЗСУШАВАНЕ  
1 - 2 часа

Еластомерна хидроизолационна боя  
за външни стени

## » Висока устойчивост на атмосферни условия и на слънчева радиация

Висококачествена еластомерна хидроизолационна боя за външни стени. Покрива идеално съществуващи капилляри и малки пукнатини, като същевременно предотвратява повторната им поява, благодарение на изключителната си еластичност – дори при екстремни метеорологични условия (от -20°C до 80°C). Създава изключително устойчива хидроизолационна мембрана, която изолира и предпазва от дъжд и влага. Идеално решение за сгради в планински райони. Белият нюанс се оценява като студена боя с високо слънчево отразяване (SR), високо инфрачервено излъчване (ε) и висок индекс на слънчево отразяване (SRI), значително намаляващ температурата на стените през лятото. Безбройните живи нюанси са устойчиви на слънчева радиация и на атмосферни условия, запазвайки повърхността защитена за дълго време. 4 Seasons Elastic се нанася лесно и предлага високо покритие и ефективност. Освен това се характеризира със силна адхезия към повечето повърхности (мазилка, бетон, тухли), осигурявайки страхотен пълнеж с елегантно матово покритие.

A/в (WB) Външни стени на минерална основа.

- VOC Гранична стойност: 40гр/л.
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 39гр/л

## » Изключителна еластичност

## » Водоустойчива изолация

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	Чист акрил
Плътност ISO 2811 @ 25 °C	1.26-1.42 g/mL*
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251	60 % (±3)*
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	120 KU (±20)
Вискозитет на прилагане ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15)
Ниво на гланц @ 85 ISO 2813	<14 GU
pH	8.6-9.2
Водна абсорбция EN 1062-3	<0.05 Kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> (Клас W3)
Пропускливост на водни пари EN 7783-2	S <sub>d</sub> (m)<0.1 (Клас V1)
Индекс на белота ASTM E 313-98	92.5 (±1.5) **
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	-0.5 (±1) **
Пълно слънчево отразяване (TSR) ASTM G 173	0.88**
Инфрачервено излъчване (ε) ASTM E 408-71	0.91**
Индекс на слънчево отражение (SRI) ASTM E1980	112**
Покритие на слой	11 – 13 m <sup>2</sup> /L***
Препоръчителна дебелина на сухия слой (2 слоя)	70µm (±5µm)

\* Зависи от нюанса и основата за тониране.

\*\* Само за бели.

\*\*\* В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » При нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд, като KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT DUR.
- » На повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY, или подходящ KRAFT ремонтен материал. На нови повърхности от мазилка или бетон ги оставете да изсъхнат напълно най-малко 30 дни преди нанасяне на боята.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » В случай на очакван дъжд, избягвайте прилагането през следващите 4 дни.
- » Преди да започнете боядисването, разрежете боята 5-10% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тониране.
- » Силно препоръчително е продуктът да бъде топиран с F-нюанси на KRAFT INSPIRED COLLECTION за висока устойчивост на атмосферни условия или с иновативни нюанси на KRAFT REFLECTIVE COLLECTION за висока устойчивост на слънчева радиация, измерени от Националния Технически Университет на Атина заради високото им слънчево отразяване (TSR%).
- » За нюанс и финална консистенция е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. При различни партидни номера е препоръчително да се смесят в по-голям съд.
- » Нанесете два слоя KRAFT 4 SEASONS™ ELASTIC за идеален резултат.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 3-4 часа.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.

- » Избягвайте кърпене след завършване на боядисването. Лека разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да причини неравномерност на цвета или гланца. Ако е необходимо, препоръчително е да нанесете повторно покритие върху цялата повърхност.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

## ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

## ОПАКОВКА

Предлага се в бяло 3L и 10L контейнери и в оцветяващи основи P, T, D и A.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

**+3592 915 4411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

06/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и нашия уебсайт [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com), както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последствия след употребата на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: [kraftpaints@druckfarben.bg](mailto:kraftpaints@druckfarben.bg)