

4 Seasons™ Waterproof



РАЗРЕЖДАНЕ
0 -5%



ПОКРИТИЕ
8 - 10m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, валик или
безвъздушен пистолет



ИЗСУШАВАНЕ
1 - 2 часа

Силиконова акрилна боя за
външна употреба

» Изключителна хидроизолация

Висококачествена силиконова акрилна боя за външна употреба. Нейните мощни хидроизолационни свойства предотвратяват проникването на влага и дъждовна вода в стената, като по този начин защитават повърхността за дълго време. Също така помага на уловената влага вътре в стената да се освободи в атмосферата, предпазвайки повърхността от образуване на мехури и люцене на боята, плесен и водорасли. Идеална за сгради в крайбрежните райони. Формулата ѝ предотвратява събирането на мръсотия и прах, позволявайки на дъждовната вода да ги отстрани, като по този начин поддържа повърхността чиста за по-дълго време. Белият нюанс се оценява като студена боя с високо слънчево отразяване (SR), високо инфрачервено излъчване (ε) и висок индекс на слънчево отразяване (SRI), значително намаляващ температурата на стените през лятото. Безбройните живи нюанси са устойчиви на слънчева радиация, на атмосферни условия и на замърсяване на въздуха, като спомагат за запазване на повърхността защитена за дълго време. 4 Seasons Waterproof се нанася лесно и предлага високо покритие и ефективност. Освен това се характеризира със силна адхезия към повечето повърхности (мазилка, бетон, тухли), осигурявайки страхотен пълнеж с елегантно, матово покритие.

A/B (WB) Външни стени на минерална основа.

- VOC Гранична стойност: 40гр/л.
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 39гр/л.

» Идеална за райони с висока влажност

» Висока пропускливост на водни пари

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	Акрил/Силикон
Плътност ISO 2811 @ 25 °C	1.32 – 1.51 g/mL*
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	61 % (±3)*
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	115 KU (±15)
Вискозитет на прилагане ASTM D 562-05 @ 25°C	80 KU (±15)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	<3 GU
Ниво на гланц @ 85° ISO 2813	<5 GU
pH	8.6-9.5
Водна абсорбция EN 1062-3	<0.05 Kg/m ² h ^{0.5} (Клас W3)
Пропускливост на водни пари EN 7783-2	S _g (m)<0.1 (Клас V1)
Индекс на белота ASTM E 313-98	88.0 (±1.5) **
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0.3 (±0.5) **
Пълно слънчево отразяване (TSR) ASTM G 173	0.89**
Инфрачервено излъчване (ε) ASTM E 408-71	0.90**
Индекс на слънчево отразяване (SRI) ASTM E1980	113**
Покритие на слой	8 – 10 m ² /L***
Препоръчителна дебелина на сухия слой (2 слоя)	70µm (±5µm)

* Зависи от нюанса и основата за тониране.

** Само за бели.

*** В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » При нови повърхности: Преди нанасяне на горния слой, нанесете един слой грунд, като напр. KRAFT ECO DUR AQUA.
- » На повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY. При нови повърхности от мазилка или бетон ги оставете да изсъхнат напълно най-малко 30 дни преди нанасяне на боята.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » В случай на очакван дъжд, избягвайте прилагането през следващите 4 дни.
- » Преди да започнете боядисването, разредете боята 5% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре!
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тониране.
- » Силно препоръчително е продуктът да бъде тониран с F-нюанси на KRAFT INSPIRED COLLECTION за висока устойчивост на атмосферни условия или с иновативни нюанси на KRAFT REFLECTIVE COLLECTION за висока устойчивост на слънчева радиация, измерени от Националния Технически Университет на Атина заради високото им слънчево отразяване (TSR%).
- » За нюанс и финална консистенция е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. В случай на различни партидни номера, препоръчително е те да бъдат смесени в по-голям съдг.
- » Нанесете два слоя KRAFT 4 SEASONS™ WATERPROOF за идеален резултат.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 3-4 часа.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.

- » Избягвайте кърпене след завършване на боядисването. Лека разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да причини неравномерност на цвета или гланца. Ако е необходимо, препоръчително е да нанесете повторно покритие върху цялата повърхност.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C, и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло в 3L и 10L контейнери и в оцветяващи основи P, T и D.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

**Телефон на Центъра
за натравяния:
+3592 915 4411**

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

