

Antigraf



РАЗРЕЖДАНЕ
0%



ПОКРИТИЕ
15 - 25 m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
валяк, четка или
безвъздушен
пистолет



ИЗСУШАВАНЕ
1 - 2 часа

Прозрачна повърхност
защита

» Антиграфити защита на строителни
повърхности

» Защитен

» Няма влияние върху външния
вид на повърхността

Прозрачен разтвор на водна основа за защита на сгради и строителни повърхности срещу графити и спрей бои. Той е щадящ за потребителя и околната среда, устойчив на UV радиация, напълно пропусклив и не влияе на цвета или естествения вид на повърхностите. Може да се нанася върху вертикални и хоризонтални повърхности от бетон, мазилка, гипс, мрамор, естествени камъни и т.н. Да е защитен означава, че след отстраняване на графитите с гореща вода и търкане, или с измиване под налягане, трябва да се нанесе нов слой KRAFT ANTIGRAF.

A/в (WB) Външни стени на минерална основа.

VOC Гранична стойност: 40гр/л

Максимална концентрация на VOC на готовия за употреба продукт: 39 гр/л

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	0.99 g/mL (±0.02)
Вискозитет Flow Cup No4 ISO 2431 @ 25°C	12 sec (±2)
Покривност на слой	15 – 25 m ² /L*
pH	8.0-9.0

* В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

Antigraf

Прозрачна повърхност
защита

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста и почистена от прах, мазнини, соли, остатъци и т.н. Повърхностите от пресен бетон, мазилка и гипс трябва да се оставят да изсъхнат най-малко 28 дни преди нанасяне. Нанесете един слой и отстранете излишния материал с помощта на кърпа след 15 минути. За по-силна защита се препоръчва нанасяне на втори слой 3 часа след първия.
- » При много порьозни основи: Нанесете един слой 2 слоя KRAFT ANTIGRAF при благоприятни условия на съхнене.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » За отстраняване на графити: Използвайте гореща вода (>60°C) и наиснете повърхността, за да я поддържате влажна за приблизително 2-4 минути. Отстранете KRAFT ANTIGRAF от повърхността с уред за гореща вода под високо налягане. Регулирайте водното налягане според повърхността. След като графитите бъдат отстранени, измийте повърхността обилно с гореща вода и почистете отново почистената зона с KRAFT ANTIGRAF.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Не е необходимо разреждане.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност (времето за съхнене е по-дълго при влажни/студени условия).
- » Време за нанасяне на втори слой: Минимум 3 часа след нанасяне на първия слой при благоприятни условия на съхнене.
- » Максимална защита и пълно втвърдяване се постигат не по-рано от 24 часа след нанасяне при благоприятни условия на съхнене.
- » Разбърквайте добре преди и редовно по време на нанасяне.
- » Да не се прилага при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.
- » Да не се прилага при очакван дъжд.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистване: Почистете незабавно инструментите и остатъците от продукта с топла вода и сапун, или препарат.

ОПАКОВКА

Предлага се в прозрачни пластмасови опаковки от 18L.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

08/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последиствия след употреба на продукта.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841

1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

[e-mail: office@druckfarben.bg](mailto:office@druckfarben.bg)