

# Antigraf



РАЗРЕЖДАНЕ  
0%



ПОКРИТИЕ  
15 - 25 m<sup>2</sup>/L



ПРИЛОЖЕНИЕ  
валяк, четка или  
безвъздушен  
пистолет



ИЗСУШАВАНЕ  
1 - 2 часа

Прозрачна повърхност  
защита

» Антиграфити защита на строителни  
повърхности

» Защитен

» Няма влияние върху външния  
вид на повърхността

Прозрачен разтвор на водна основа за защита на сгради и строителни повърхности срещу графити и спрей бои. Той е щадящ за потребителя и околната среда, устойчив на UV радиация, напълно пропусклив и не влияе на цвета или естествения вид на повърхностите. Може да се нанася върху вертикални и хоризонтални повърхности от бетон, мазилка, гипс, мрамор, естествени камъни и т.н. Да е защитен означава, че след отстраняване на графитите с гореща вода и търкане, или с измиване под налягане, трябва да се нанесе нов слой KRAFT ANTIGRAF.

A/в (WB) Външни стени на минерална основа.

VOC Гранична стойност: 40гр/л

Максимална концентрация на VOC на готовия за употреба продукт: 39 гр/л

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	0.99 g/mL (±0.02)
Вискозитет Flow Cup No4 ISO 2431 @ 25°C	12 sec (±2)
Покривност на слой	15 - 25 m <sup>2</sup> /L*
pH	8.0-9.0

\* В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

# Antigraf

Прозрачна повърхност  
защита

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста и почистена от прах, мазнини, соли, остатъци и т.н. Повърхностите от пресен бетон, мазилка и гипс трябва да се оставят да изсъхнат най-малко 28 дни преди нанасяне. Нанесете един слой и отстранете излишния материал с помощта на кърпа след 15 минути. За по-силна защита се препоръчва нанасяне на втори слой 3 часа след първия.
- » При много порьозни основи: Нанесете един слой KRAFT MARBLE AQUA 24 часа преди нанасянето на първия слой KRAFT ANTIGRAF при благоприятни условия на сушене.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » За отстраняване на графити: Използвайте гореща вода (>60°C) и наkisнете повърхността, за да я поддържате влажна за приблизително 2-4 минути. Отстранете KRAFT ANTIGRAF от повърхността с уред за гореща вода под високо налягане. Регулирайте водното налягане според повърхността. След като графитите бъдат отстранени, измийте повърхността обилно с гореща вода и почистете отново почистената зона с KRAFT ANTIGRAF.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Не е необходимо разреждане.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност (времето за съхнене е по-дълго при влажни/студени условия).
- » Време за нанасяне на втори слой: Минимум 3 часа след нанасяне на първия слой при благоприятни условия на съхнене.
- » Максимална защита и пълно втвърдяване се постигат не по-рано от 24 часа след нанасяне при благоприятни условия на съхнене.
- » Разбърквайте добре преди и редовно по време на нанасяне.
- » Да не се прилага при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.
- » Да не се прилага при очакван дъжд.

## ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистване: Почистете незабавно инструментите и остатъците от продукта с топла вода и сапун, или препарат.

## ОПАКОВКА

Предлага се в прозрачни пластмасови опаковки от 18L.

## ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

**+359 2 915 4411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

