

# Arterra Patiti Fine



РАЗРЕЖДАНЕ  
0 %



РАЗХОД  
1,5-1,7 kg/m<sup>2</sup>  
(за 2 слоя)



ИНСТРУМЕНТИ  
плоска метална или  
пластмасова мистрия



СУШЕНЕ  
1 - 2 ЧАСА

Декоративно, готово за употреба покритие в пастообразен вид форма, за микроциментов стил, фино покритие, идеално за стени и подове

- » Съдържа нанотехнологични добавки
- » Готов за употреба (бързо приложение)
- » Малка дебелина на нанасяне (~1 mm)
- » Водоотблъскващ и паропропусклив
- » Висока механична якост и твърдост
- » Отлична адхезия и устойчивост на абразия

- » Уникално естетично фино покритие
- » Дълготрайна устойчивост на цвета
- » Може да се тонира в избрани нюанси с KRAFT Inspired Color System
- » Използване на закрито и на открито

Arterra Patiti Fine е декоративно, готово за употреба покритие в пастообразна форма, за микроциментов стил, фино покритие, идеално за стени и подове. С усъвършенстван състав от акрилни смоли, подсилени със специални нанотехнологични добавки и -

агрегати със степенувана гранулометрия, която осигурява висока механична якост, голяма повърхностна твърдост, отлична обработваемост и уникален, с премиум качество, естетичен резултат.

# Arterra Patiti Fine

Декоративно, готово за употреба покритие в пастообразна форма, за микроциментов стил, фино покритие, идеално за стени и подове

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Arterra Patiti Fine е подходящ за вътрешна и външна употреба, като декоративно покритие върху: стени, подове, балкони, стълбища, бани, вградени конструкции като дървени мебели, мивки, душове, пейки и др. Също така върху повърхности от бетон, мазилка, системи за сухо строителство, съществуващи декоративни плочки, мрамори, мозайки и др. Идеален за бързо приложение и реновиране

в битовия сектор, хотели, магазини и др. То е лесно и икономично решение при ремонти, тъй като поради малката дебелина на нанасяне (около 1 мм) не са необходими промени на съществуващи елементи като: смяна на врати, каси, ел. контакти, ел. ключове, хидравлика и др. минимизиране на общите разходи за изпълнение.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO2811 @25°C	1,70 g/mL(±0.1)
Вискозитет (sp.7/50rpm)@ 25°C ISO 2555	25.000mPa.s (±5.000) @25°C
Консистенция – Flow Table Haegemann EN1015	17cm (±1,5) @ 25°C
pH	8,8 (±0.5)
A/I (WB) Покрития с декоративен ефект. Гранична стойност на VOC: 200g/L	Максимално съдържание на VOC на продукта в готово за употреба

## В СЪОТВЕСТВИЕ С EN1504-2

Сила на сцепление EN1542	>1,0 N/mm <sup>2</sup>
Капилярна абсорбция и пропускливост на вода. Water EN1062-3	w < 0.1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0.5</sup>
Пропускливост на водна пара-ISO7783	>150 g/(m <sup>2</sup> .d)
Реакция на огън EN13501-1	E

# Arterra Patiti Fine

Декоративно, готово за употреба покритие в пастообразна форма, за микроциментов стил, фино покритие, идеално за стени и подове

## НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

1. ОСНОВА - ПОДГОТОВКА: Основата за нанасяне на декоративната микроциментова система Arterra Patiti, трябва да бъде: равномерна, чиста, здрава, без застояла вода, прах, масло, варовик, катран и свободни елементи, които могат да повлияят на адхезията. За всички необходими ремонти използвайте подходящите продукти на KRAFT Paints.

В случаите, когато е необходимо изравняване на повърхността (до 10 mm на слой), се препоръчва нанасянето на полимерно модифицирана фиброармирана циментова замазка, подсилена с въглеродни влакна, Arterra Patiti Level Base с едновременно вграждане на антиалкална стъклена мрежа 160. g/m<sup>2</sup> Clima Net 160.

Върху абсорбиращи повърхности като: циментови замазки, мазилки, покрития, гипсови плоскости, циментови плоскости и др. е необходимо нанасяне на хибридни полиуретанови грунд Arterra Patiti Nano-Hybrid за стабилизиране и регулиране на попуваемостта на основата.

Върху неабсорбиращи повърхности като: съществуващи и добре закрепени декоративни покрития (плочки, мрамори, камъни, мозайки), боядисани повърхности, стари декоративни покрития и др. е необходимо нанасянето на акрилен гранулиран кварцов грунд, Arterra Patiti Quartz Primer. за да се подобри адхезията на горните слоеве.

Препоръчва се голямо внимание на защитата на системата от проникване на влага зад основата за нанасяне (отрицателно налягане), в индикативни области като: балкони,

градини, външни подове, външни коридори, бани и др. Поради тази причина, преди монтажа, където е необходимо, нанесете първо подходящия тип циментова хидроизолация, Hydroguard Systems от KRAFT Paints, в зависимост от техническите спецификации.

1. СМЕСВАНЕ: Продуктът не изисква добавяне на вода за смесване. Разбъркайте продукта преди употреба с нискооборотна механична бормашина, за да се хомогенизира.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ: Нанесете Arterra Patiti Fine с плоска метална или пластмасова маламашка с дебелина приблизително 0.5 mm на слой. Препоръчително е нанасянето на 2-ри слой (след изсъхване на предходния), за да се постигне необходимата механична якост и да се получи желаният естетичен резултат. След нанасяне на последния слой и преди да е изсъхнал, създайте желаната естетична шарка със съответните движения и натиск на маламашката.

По този начин повърхността се оформя с желаната грапавост и стил, които уникално осигурява системата Arterra Patiti. След всеки слой повърхността може да бъде леко шлайфана и обезпращена за коригиране на дребни несъвършенства, ако това е естетически желателно.

3. ПОЧИСТВАНЕ: Веднага след нанасяне инструментите трябва да се почистят с топла вода и сапун или разтвор на препарат. Отстранете възможно най-много материал от инструментите преди почистване.

## ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

Да не се прилага при температури под 5°C и над 35°C, както и при нива на влажност над 65%. Не прилагайте в случай на прогноза за замръзване за поне следващите 24 часа след прилагането. Да не се нанася при предстоящ дъжд или при пряка интензивна слънчева светлина и вятър. Повърхностите трябва да бъдат защитени от слънце, вятър и дъжд със специални защитни покрития.

Уверете се, че основата за нанасяне не съдържа или не изглежда влажна и във всеки случай преди нанасяне проверете дали процентът на влага е <4%. Когато е необходима защита от влага (напр. балкони, градини, външни подове, външни коридори, бани и др.), преди прилагането, където е необходимо, първо нанесете подходящите решения тип циментова хидроизолация, Hydroguard Systems от KRAFT Paints, в зависимост от техническите спецификации.

# Arterra Patiti Fine

Декоративно, готово за употреба покритие в пастообразна форма, за микроциментов стил, фино покритие, идеално за стени и подове

Всички съществуващи разширителни фуги на основата се поддържат и се създават нови при границите на приложение (периметър) и където е необходимо, в зависимост от площта, формата, местоположението (вътрешно или открито) и други технически характеристики на повърхността (ориентировъчно: на всеки 50m<sup>2</sup> на закрито или 25-30m<sup>2</sup> на открито).

Не се препоръчва да се използва директно върху анхидридни субстрати и върху повърхности, подложени на много високи динамични натоварвания.

Време за съхнене на повърхността 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Нанесете следващия слой след 4 - 24 часа, в зависимост от температурата и относителната влажност. Време за пълно втвърдяване, 4-7 дни при 25°C

и 50% относителна влажност. Времето за съхнене се удължава при по-ниски температури и по-висока относителна влажност.

Възможно е избраните нюанси на декоративното покритие да изглеждат естетически „по-тъмни“, леко или повече, след окончателното нанасяне на защитни лакове. Поради тази причина се препоръчва нанасянето на хибридни полиуретанов грунд Arterra Patiti Nano-Hybrid за стабилизиране на повърхността и регулиране на нейната абсорбция. За повече информация, моля, вижте ръководството за приложение на декоративната система Arterra Patiti.

## РАЗХОД

Разходът на Arterra Patiti Fine е около 1.5-1.7 Kg/m<sup>2</sup> (за 2 слоя).

	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
<b>23</b> DoP No 04.31 <b>ARTERRA PATITI-Фин/</b> <b>Ултрафин, сиво/бял EN</b> <b>1504-2:2004</b> Покритие (C) за повърхностна защита на бетон структури съгласно принципи 2 (MC) и 8 (IR)	
Реакция на огън	E
Пропускливост за водна пара	Клас I
Капилярна абсорбция и пропускливост на вода	$w < 0.1 \text{ kg / m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Сила на адхезия чрез тест за изтегляне	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Опасни вещества	Виж SDS

## ОПАКОВКА – НЮАНСИ

Продуктът се предлага в пластмасови контейнери от 5 кг и 15 кг в бяла основа и готов сив нюанс (RAL 7040).  
Може да се тонира с KRAFT Inspired Color System.

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

## ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА

Внимателно прочетете и следвайте всички предпазни мерки и предупреждения върху продуктовия етикет. За допълнителна информация вижте Информационния лист за безопасност за този продукт.

Телефон на токсикологичния център:

**+359 2 915 4411**

12/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ

4/4

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за всяко приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и уебсайта [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com), както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани повреди след използване на продукта.

### ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:  
+00359 2 841 1012

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: [office@druckfarben.bg](mailto:office@druckfarben.bg)