

# Arterra Patiti Ultra-Fine



РАЗРЕЖДАНЕ  
0 %



ПОКРИТИЕ  
1,5-1,7kg/m<sup>2</sup>  
за 2 слоя



ИНСТРУМЕНТИ  
пласка метална или  
пластмасова мистрия



СУШЕНЕ  
1 - 2 часа

Декоративно, готово за употреба покритие в пастообразна форма, за микроциментов стил, ултра фино покритие, идеално за стени и подове

- » Съдържа нанотехнологични добавки
- » Готов за употреба (бързо нанасяне)
- » Малка дебелина на нанасяне (~1mm)
- » Водоотблъскваща и паропропусклива
- » Висока механична якост и твърдост
- » Отлична адхезия и устойчивост на абразия

- » Уникално естетично ултра фино покритие
- » Дълготрайна устойчивост на цвета
- » Може да се тонира в избрани нюанси с KRAFT Inspired Color System
- » За външна и вътрешна употреба

Arterra Patiti Ultra-Fine е декоративно, готово за употреба покритие в пастообразна форма, за микроциментов стил, ултра фино покритие, идеално за стени и подове. С усъвършенстван състав от акрилни смоли, подсилени със специална нанотехнология

добавки и агрегати със степенувана гранулометрия, която осигурява висока механична якост, голяма повърхностна твърдост, отлична обработваемост и уникален, с премиум качество, естетичен резултат..

# Arterra Patiti Ultra-Fine

Декоративно, готово за употреба покритие в пастообразна форма, за микроциментов стил, ултра фино покритие, идеално за стени и подове

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Arterra Patiti Ultra-Fine е подходящ за вътрешна и външна употреба, като декоративно покритие върху: стени, подове, балкони, стълбища, бани, конструкции за вграждане като дървени мебели, мивки, душове, пейки и др. Също така върху повърхности от бетон, мазилка, системи за сухо строителство, съществуващи декоративни плочки, мрамори, мозайки и др. Идеален за бързи приложения и ремонти в

битов сектор, хотели, магазини и др. Това е лесно и икономично решение при ремонти, тъй като поради малката дебелина на нанасяне (около 1мм) не се налагат промени на съществуващи елементи като: смяна на врати, каси, ел. контакти, ел. ключове, хидравлика и др. минимизиране на общите разходи за изпълнение.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO2811 @25°C	1,70 g/mL(±0.1)
Вискозитет (sp.7/50rpm)@ 25°C ISO 2555	25.000mPa.s (±5.000) @25°C
Консистенция – таблица на потока Naе-germann EN1015	17cm (±1,5) @ 25°C
pH	8,8 (±0.5)
A/и (WB) Покрития с декоративен ефект VOC ограничителна стойност: 200g/L	Максимално съдържание на VOC на продукта в готово за употреба състояние: 29 g/L

## В СЪОТВЕСТВИЕ С EN1504-2

Сила на адхезия EN1542	>1,0 N/mm <sup>2</sup>
Капилярна абсорбция и пропускливост на вода EN1062-3	w < 0.1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0.5</sup>
Пропускливост за водна пара ISO7783	>150 g/(m <sup>2</sup> .d)
Реакция на огън EN13501-1	E

# Arterra Patiti Ultra-Fine

Декоративно, готово за употреба покритие в пастообразна форма, за микроциментов стил, ултра фино покритие, идеално за стени и подове

## НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

**1. ОСНОВА - ПОДГОТОВКА:** Основата за нанасяне на декоративната микроциментова система Arterra Patiti трябва да бъде: равна, чиста, твърда, без застояла вода, прах, масло, варовик, катран и свободни елементи, които могат да повлияят на адхезията. За всички необходими ремонти използвайте подходящите продукти на KRAFT Paints. В случаите, когато е необходимо изравняване на повърхността (до 10 mm на слой), се препоръчва нанасянето на полимерно модифицирана фиброармирана циментова замазка, подсилена с въглеродни влакна, Arterra Patiti Lev-el Base с едновременно вграждане на антиалкално стъкло мрежа 160 g/m<sup>2</sup> Clima Net 160.

Върху абсорбиращи повърхности като: циментови замазки, мазилки, мазилки, гипсокартон, циментови плоскости и др. нанасянето на хибриден полиуретанов грунд Arterra Patiti Nano-Hybrid е необходимо за стабилизиране и регулиране на попиваемостта на основата. Върху неабсорбиращи повърхности като: съществуващи и добре закрепени декоративни покрития (плочки, мрамори, камъни, мозайки), боядисани повърхности, стари декоративни покрития и др. прилагането на акрилен гранулиран кварцов грунд, Arterra Patiti Quartz Primer е необходимо, за да се подобри адхезията на горните слоеве. Препоръчва се голямо внимание към защитата на системата от всякаво проникване на влага зад основата за нанасяне (отрицателно налягане), в индикативни зони като: балкони, градини, външни подове, външни коридори, бани и др.

## ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

Да не се прилага при температури под 5°C и над 35°C, както и при нива на влажност над 65%. Не прилагайте в случай на прогноза за замръзване поне следващите 24 часа след прилагането. Да не се нанася при предстоящ дъжд или при пряка интензивна слънчева светлина и вятър. Повърхностите трябва да бъдат защитени от слънце, вятър и дъжд със специални защитни покрития. Уверете се, че основата за нанасяне не съдържа или

Поради тази причина, преди нанасяне, където е необходимо, нанесете първо подходящия тип циментови хидроизолационни разтвори, Hydroguard Systems от KRAFT Paints, в зависимост от техническите спецификации.

**2. СМЕСВАНЕ:** Продуктът не изисква добавяне на вода за смесване. Разбъркайте продукта преди употреба с нискооборотна механична бормашина, за да се хомогенизира.

**3. ПРИЛОЖЕНИЕ:** Нанесете Arterra Patiti Ultra-Fine, като използвате плоска метална или пластмасова шпакла, с дебелина приблизително 0,5 mm на слой. Препоръчително е нанасянето на 2-ри слой (след изсъхване на предходния), за да се постигне необходимата механична якост и да се получи желаният естетичен резултат.

След нанасяне на последния слой и преди да е изсъхнал, създайте желаната естетична шарка със съответните движения и натиск на маламашката. По този начин повърхността се оформя с желаната граповост и стил, които уникално осигурява системата Arterra Patiti. След като последният слой изсъхне, повърхността може да бъде леко шлайфана и обезпрашена, за да се коригират малки несъвършенства, ако това е естетически желателно.

**3. ПОЧИСТВАНЕ:** Веднага след нанасяне инструментите трябва да се почистят с топла вода и сапун или разтвор на препарат. Отстранете възможно най-много материал от инструментите преди почистване.

не изглежда влажна и във всеки случай преди нанасяне проверете дали процентът на влага е <4%. Когато се изисква защита от влага (напр. балкони, градини, външни подове, външни коридори, бани и т.н.) преди прилагането, където е необходимо, първо нанесете подходящия тип циментови хидроизолационни разтвори, Hydroguard Systems от KRAFT Paints, в зависимост от техническите спецификации.

# Arterra Patiti Ultra-Fine

Декоративно, готово за употреба покритие в пастообразна форма, за микроциментов стил, ултра фино покритие, идеално за стени и подове

Всички съществуващи компенсационни фуги на основата се поддържат и се създават нови в границите на приложение (периметър) и където е необходимо, в зависимост от площта, формата, местоположението (вътрешно или външно) и други технически характеристики на повърхността (ориентировъчно: всеки 50m<sup>2</sup> на закрито или 25-30m<sup>2</sup> на открито).

Не се препоръчва да се използва директно върху анхидридни субстрати и върху повърхности, подложени на много високи динамични натоварвания.

Време за съхнене на повърхността 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Нанесете следващия слой след 4 - 24 часа, в зависимост от температурата и относителната влажност. Време за пълно втвърдяване, 4-7 дни при 25°C

## РАЗХОД

Разходът на Arterra Patiti Ultra-Fine е около 1,5-1,7 Kg/m<sup>2</sup> (за 2 слоя).

	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece	
	23 DoP No 04.31 <b>ARTERRA PATITI Fine/          Ultra-Fine, Сиво/Бяло</b> <b>EN 1504-2:2004</b> Покритие (C) за повърхностна защита на бетонни структури съгласно принципи 2 (MC) и 8 (IR)	
Реакция на огън	E	
Пропускливост за водна пара	Class I	
Капилярна абсорбция и пропускливост на вода	$w < 0.1 \text{ kg} / \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	
Сила на адхезия чрез тест за изтегляне	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Опасни субстанции	Виж SDS	

и 50% относителна влажност. Времето за съхнене се удължава при по-ниски температури и по-висока относителна влажност.

Възможно е избраните нюанси на декоративното покритие да изглеждат естетически „по-тъмни“, леко или повече, след окончателното нанасяне на защитни лакове. Поради тази причина се препоръчва нанасянето на хибридни полиуретанови грунд Arterra Patiti Nano-Hybrid за стабилизиране на повърхността и регулиране на нейната попиваемост.

За повече информация, моля, вижте ръководството за приложение на декоративната система Arterra Patiti.

## ОПАКОВКА – НЮАНСИ

Продуктът се предлага в пластмасови контейнери от 5 кг и 15 кг в бяла основа и готов сив нюанс (RAL 7040).

Може да се тонира с KRAFT Inspired Color System.

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

## ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА

Внимателно прочетете и следвайте всички предпазни мерки и предупреждения върху продуктовия етикет. За допълнителна информация вижте Информационния лист за безопасност за този продукт.

Телефон на токсикологичния център:

**+359 2 915 4411**

