

Asepsis



РАЗРЕЖДАНЕ
8 - 12%



ПОКРИТИЕ
12 - 15m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, валик или
безвъздушен
пистолет



ИЗСУШАВАНЕ
1 - 2 ЧАСА

Висококачествена кадифена матова боя с висока устойчивост на миене и микроби

» Отлична устойчивост на дезинфектанти за почистване

» Идеална за болници, хотели, училища, хранителната и фармацевтичната промишленост

» Устойчива на плесени

Високоустойчива кадифена матова боя за вътрешни стени, с голяма покривност и ефективност. Тя е оценена от признатата услуга за микробиологични тестове IMSL и благодарение на своята антимикробна технология, съдържаща биоциди, обогатени със сребърни йони, тя е защитена от микроби и растеж на плесени, които увреждат повърхността ѝ. Устойчива е на често миене (Клас 1 съгласно EN ISO 11998) с меки почистващи препарати и на дезинфектанти без съдържание на алкохол. Идеална за училища, детски ясли, асептични зони като операционни зали, болници и медицински центрове, както и за хотели, влажни зони като хранително-вкусовата промишленост и за пренаселени зони. Освен това е сертифицирана с най-добрата европейска доброволна програма Indoor Air Comfort™ GOLD като най-добър в класа си продукт от организацията Eurofins с изключително ниски емисии на VOCs. Asepsis също намалява CO₂ емисиите до 202kg на тон от произведения продукт, въз основа на подхода на баланса на биомасата (REDcert2 сертификат), тъй като изкопаемите суровини, необходими за производството на този продукт, са заменени до 63% от устойчиво сертифицирана биомаса. Подходяща е и за играчки и детски мебели (EN71-3).

A/a (WB) Вътрешни матови стени и тавани (Gloss <25@60°).

- VOC Гранична стойност: 30гр/л.
- Макс. VOC съдържание на готовия за употреба продукт: 5 гр/Лл

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	S/Ac кополимер
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.39 g/mL (±0,04)
Съдърж. на твърди вещества w/w ISO 3251-03	59.5% (±3)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	115 KU (±15)
Вискозитет на приложение ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	7 GU (±2)
Ниво на гланц I @ 85° ISO 2813	15 GU (±3)
pH	8.7 - 9.7
Индекс на белота ASTM E 313-98	87.0 (±1,5)*
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0,5 (±0,5)*
Покривност на слой	12 - 15 m ² /L**
Препоръчителна дебелина на сух слой (1-2 слоя)	70 µm (±5)
Устойчивост на мокро търкане EN ISO 11998:2006	Клас 1
Устойчивост на развитие на плесени BS 3900-G6	Без растеж след 12 седмици***
Устойчивост на дезинфекционна течност ISO 2812-3	0(S0) – Без мехури след 30mins****

* Само за белите
** В зависимост от нивона, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.
*** Въз основа на различни видове гъбички
**** 0.1% натриев хипохлорит

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » При нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд на водна основа KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT НАФТ.
- » На повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY, или подходящ ремонтен материал KRAFT.
- » Върху боядисани повърхности, с петна и/или плесен: Първо почистете повърхността с KRAFT MOLD BLOCKER и след това използвайте изолиращата основа KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Преди да започнете боядисването, разредете боята 8-12% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Нанесете 2 слоя KRAFT ASEPSIS за идеален резултат.
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тониране.
- » Минимално време за повторно покритие: 24h.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 25 °C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Избягвайте кърпене след завършване на боядисването. Лека разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да причини неравномерност на цвета или блясъка. Ако е необходимо, препоръчително е да нанесете повторно покритие върху цялата повърхност.
- » Да не се прилага при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 50% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте на хладно място, като избягвате слънчева светлина или замръзване.
- » Можете да почистите боядисаните повърхности нежно с мека гъба и вода, а при упорити петна - с малко количество препарат, най-малко 15 дни след боядисване.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло и в тонираща основа R, в опаковки от 3L и 10L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

