

# Betonyl



РАЗРЕЖДАНЕ  
0-5%



ПОКРИТИЕ  
8 - 10m<sup>2</sup>/L



ПРИЛАГАНЕ  
четка, валик или  
безвъздушен пистолет



ИЗСУШАВАНЕ  
1 - 2 часа

Акрилна циментова боя на  
основата на ратворител

## » Директно нанасяне върху циментови основи

Циментова боя на основата на разтворители с високо качество за външна употреба. Нанася се върху нови или предварително боядисани, но правилно грундираны повърхности от видим бетон, циментова замазка, мраморна замазка, азбестова замазка. Изключително устойчива е на атмосферни и индустриални замърсители, на неблагоприятни климатични условия, както и на пожълтяване. Представя се перфектно при влажност, дъжд и сняг. Подходяща е за боядисване на бетонни подове, дворове, стълбища, настилки, подове на гаражи, складове и др. Горещо се препоръчва за планински и крайморски райони.

**А/и (SB)** Ефективни покрития в една опаковка.

- VOC Гранична стойност: 500гр/л.
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 499гр/л.

## » Устойчива на атмосферни влияния

## » Свойства на устойчивост на замърсяване

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Свързващо вещество	Акрил
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.20 – 1.35 g/mL*
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	65 % (±5)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	90 KU (±15)
Вискозитет на прилагане ASTM D 562-05 @ 25°C	70 KU (±15)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	<2 GU
Ниво на гланц @ 85° ISO 2813	<4 GU
Водоустойчивост ISO 2812	0: Няма промяна
Алкална устойчивост ISO 2812-4	0: Няма промяна
Покритие на слой	10 – 12 m <sup>2</sup> /L**
Препоръчителна дебелина на сухия слой (1-2 слоя)	40-80µm

\* В зависимост от нюанса.

\*\* В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста и без прах, остатъци, боя и др. В случай на стара ръжда, изтърчайте повърхността и отстранете остатъците. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » Върху нови циментови повърхности: Нанесете един слой KRAFT DUR. След 24 часа нанесете горния слой.
- » Върху боядисани/твърди повърхности: Нанесете два слоя KRAFT BETONYL.

Оставете новите повърхности от гипс или бетон да изсъхнат напълно най-малко 30 дни преди нанасянето на боята.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Преди да започнете да боядисвате, разредете боята до 5% v/v с KRAFT BRUSH SOLVENT.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Нанесете 1-2 слоя KRAFT BETONYL за идеален резултат.
- » Да се прилага на открито или добре проветриво място.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 8-10 часа.
- » Суха на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

## ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Почистете инструментите непосредствено след употреба с KRAFT BRUSH SOLVENT, топла вода и сапун.

## ОПАКОВКА

Предлага се в бяло и сиво в 3L контейнери.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

**+359 2 915 4411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

