

# Bonding Primer



РАЗРЕЖДАНЕ  
0%



ПОКРИТИЕ  
4 - 6 m<sup>2</sup>/Kg



ПРИЛАГАНЕ  
четка или  
валяк



ИЗСУШАВАНЕ  
1 - 2 часа

Лепене на мазилки  
кварцов грунд

» Висока устойчивост на алкали

» Подобрява адхезията

» Готов за употреба

Акрилен адхезивен грунд с кварцов пясък, който създава грапава повърхност и подобрява адхезията на хоросани или органични мазилки. Подходящ е за външни или вътрешни гладки повърхности или повърхности с ниска абсорбция, като бетон, плочки, пластмаси и метали. Отличава се с висока устойчивост на алкали. Готов е за ползване. Създава идеални условия за адхезия за покриване на боядисани и ултра-гладки повърхности, за нанасяне на мазилка на място на бетон, за грундиране на широки пукнатини или счупен бетон (ъгли и др.) преди нанасяне на мазилка, и за залепване на топлоизолационни панели върху нестроителни повърхности (PVC, метали).

A/з (WB) Свързващи грундове

- VOC Гранична стойност: 30гр/л.
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: <29g/L

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.25 g/mL (±0.05)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	105KU (±15)
pH	8.5 – 9.5
Покритие на слой*	4–6 m <sup>2</sup> / Kg*

\* В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и почистена от прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци, боя с мехури и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » Преди нанасяне отстранете всички мъхове, гъбички и водорасли чрез механична абразия, измийте със сапунена вода и оставете повърхността да изсъхне.
- » За да осигурите адекватна защита от плесен, използвайте KRAFT MOLD BLOCKER консервиращ разтвор против плесен.
- » При метални повърхности се препоръчва обезмасляване с KRAFT BRUSH SOLVENT:
- » Използвайте KRAFT PUTTY за запълване на празнини, пукнатини и други повредени повърхности.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Преди нанасяне на мазилка върху гладка повърхност е препоръчително да нанесете два слоя KRAFT BONDING PRIMER по начин, който ще запази текстурирания резултат.
- » Можете да нанасяте с четка или валак.
- » Разреждане не се препоръчва.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност :  
Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия
- » Минимално време за повторно нанасяне: 6 часа при 25°C и 50% относителна влажност.
- » Разбъркайте добре преди и по време на нанасяне.
- » Да не се прилага при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.
- » Не нанасяйте под пряка слънчева светлина или вятър, или ако предстои дъжд.

## ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете веднага инструментите с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба.

## ОПАКОВКА

Предлага се в опаковки от 1 kg, 4 kg и 14 kg в бяло и керемиденочервено.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

**+359 2 915 4411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

09/23 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и нашия уебсайт [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com), както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последици след употребата на продукта.

**ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.**

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359  
2 841 1012

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.bg](http://www.bioclima.bg)



Безплатен номер

**0800 16 080** Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

**e-mail:** [office@druckfarben.bg](mailto:office@druckfarben.bg)