

Chassis Coat



РАЗРЕЖДАНЕ
5-10%



ПОКРИТИЕ
13-15m²/L



ПРИЛАГАНЕ
четка, валик или
безвъздушен пистолет



СУХА НА ДОПИР
1 час

Антикорозионна боя
за шаси

» Антикорозионна защита

Бързосъхнеща емайл боя на базата на разтворители за автомобилни шасита и метални конструкции. Устойчива е на удар, смазочни материали и петролни продукти. Еластична е с изключителна адхезия към метални повърхности. Идеална и като антикорозионна основа за нови повърхности. Отличава се със страхотно покритие, изчеткване и изравняване, създавайки гладка, издръжлива повърхност с отлично покритие.

А/и (SB) Ефективни покрития еднокомпонентни

- VOC Гранична стойност: 500гр/л
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 499/л

» Изключително бързо съхнене

» Висока устойчивост на петролни продукти и удар

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Вид свързващо вещество | Алкидни смоли |
| Плътност ISO2811 @ 25 °C | 1.36 g/mL (±0.05)* |
| Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251-03 | 65% (±5)* |
| Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C | 95KU (±15) |
| Вискозитет на прилагане ASTM D 562-05 @ 25°C | 60KU (±15) |
| Ниво на гланц @ 60° ISO 2813 | 17GU(+/-10)* |
| Време за сушене (Рекордер) ASTM D-5895 | 0.5 – 1.5 h |
| Твърдост по махалото на König ISO 1522 | 40-70 sec* 7дни @ 100µm WFT |
| Напречен разрез (адхезия) ISO 2409 | Клас: 0 (<5% дефолиация в/у метален панел R-36) |
| Покритие на слой | 13-15m ² /L** |
| Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя) | 80µm (±10µm) |

* В ЗНАСИМОСТ ОТ НЮАНСА

** В ЗНАСИМОСТ ОТ НЮАНСА, НАЧИНА НА НАНАСЯНЕ И ПОВЕРХНОСТТА

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха и без прах и остатъци, и да може да се почиства с KRAFT BRUSH SOLVENT. Отстранете всички разхлабени бои или бои с мехури. Боядисаните повърхности трябва да се шлайфат с подходяща шкурка до матов финиш. Когато е възможно се препоръчва мокро шлайфане, за да се избегне генерирането на прах и излагането на него.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Преди прилагане разредете продукта 5-10% v/v с KRAFT BRUSH SOLVENT или 10% v/v с KRAFT NITRO 1100 за нанасяне с пистолет, и разбъркайте добре!
- » Можете да нанасяте с четка, валик или пистолет.
- » Нанесете 1-2 слоя KRAFT CHASSIS COAT за идеален резултат.
- » Да се прилага само на открито или добре проветриво място.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 16 часа.
- » Сух на допир: 1 час при 25°C и 50% относителна влажност.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C, и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете веднага инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в сатенен финиш, в бяло, черно, кафяво и сиво, в 0,75L и 2,5L контейнери.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАНОСТ & ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

