

Epoxy Antirust Primer Aqua



РАЗРЕЖДАНЕ
10-20%



ПОКРИТИЕ
8 - 10 м²/L



НАНАСЯНЕ
чрез четка, валик или
пистолет за
безвъздушно пръскане



СЪХНЕНЕ
1 - 2 часа

Епоксиден, на водна основа
антикорозионен грунд

» **Висока степен на антикорозионна защита**

» **Силна адхезия към всички повърхности**

» **Много лесно приложение**

Двуконентен антикорозионен епоксиден грунд на водна основа, подходящ за вътрешни и външни метални повърхности, при които се изисква висока механична устойчивост и висока антикорозионна защита. Благодарение на специалната си формула той се отличава с висока твърдост и еластичност при свиване и разширяване на метала. Освен това осигурява отлична адхезия към почти всички повърхности, като поцинковани, алуминиеви, неръждаеми и стъклени. Той е със слаба миризма и се нанася лесно, като предлага идеална основа за нанасяне на боя.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	Бял/ Сив
Плътност съгласно ISO 2811 при 25°C	1.32 g/mL (±0.02) (A+B)
Вискозитет съгласно ASTM D 562-05 при 25°C	60-80 KU
Тегло на твърдите вещества	75% (±0.5)
Съотношение на смесване	3:1 в обемно отношение
Срок на годност на материала след смесване	4 часа
Покритие за слой	6 - 8 м ² /L*
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя)	60-80 µm

* В зависимост от нюанса, метода на нанасяне и абсорбцията на повърхността.

A/к (WB) Двуконентни покрития с реактивно действие.

- Гранична стойност на ЛОС: 140 гр/л
- Максимална концентрация на ЛОС в готовия за употреба продукт: 139 гр/л

Епоxy Antirust Primer Aqua

Епоксиден, на водна
основа антикорозионен
гвнл

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да бъде суха, чиста и без прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци, мехури от бои и др.

- » Върху нови повърхности: Нанесете 1 слой от KRAFT EPOXY ANTIRUST PRIMER AQUA, за да осигурите добра адхезия на боята и защита от основи. След това нанесете 2 слоя KRAFT EPOXY PAINT AQUA.
- » Върху предварително боядисани повърхности с двукомпонентна епоксидна боя: Повърхността се шлифова, отстранява се прахта и се нанася един слой KRAFT EPOXY ANTIRUST PRIMER AQUA. След това нанесете 2 слоя KRAFT EPOXY PAINT AQUA.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Смесете 3 части от компонент А с 1 част от компонент В на KRAFT EPOXY ANTIRUST PRIMER AQUA и разбъркайте много добре на ниска скорост (1.5-2 min.) до хомогенност, като предотвратите проникването на въздух в сместа. За да осигурите добра адхезия и ефективност, спазвайте стриктно съотношението на смесване. За по-добра хомогенизация изсипете компонентите в друг съд и разбъркайте добре. Оставете сместа да почине за 5-10 минути преди нанасяне.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Разреждане: 5-10% с чиста вода.
- » Време за изсъхване на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност (времето за съхнене е по-дълго при влажни/студени условия)
- » Минимално време за повторно нанасяне: 10-12 часа
- » Разбъркайте добре преди и по време на приложение
- » Да не се нанася при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока

ОПАКОВКА

Предлага се в сив цвят, в метални контейнери от 1L и 3L (A+B).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на Центъра за отравяния:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продуктът при температури между 5°C и 35°C далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от дата на производството. Дръжте контейнерите плътно затворени когато не се използват.

08/2023 г ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това горната информация следва да се счита за ориентировъчна и във всички случаи следва да се разглежда във връзка с всяко конкретно състояние и практическо приложение. Следователно пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания технически паспорт и с нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след като се свържете с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при всички случаи потребителят/ползвателят носи изключителна отговорност за всякакви нежелани последици след използването на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.bg