

# Епоху Paint Aqua



Двухкомпонентна епоксидна боя на водна основа



**РАЗРЕЖДАНЕ**  
1ви слой: 5-10%  
2ри слой: 0-5%



**ПОКРИТИЕ**  
10 - 12 m<sup>2</sup>/L



**НАНАСЯНЕ**  
чрез четка, валяк или пистолет за безвъздушен пръскане



**СЪХНЕНЕ**  
1 - 2 часа

» **Висока твърдост и еластичност**

» **Подходяща за вътрешни строителни повърхности и метали**

» **Неограничен брой от нюанси**

Двухкомпонентна епоксидна боя на водна основа, подходяща за вътрешни повърхности от цимент, метали и за строителни повърхности като цяло, както и за индустриални подове. Тя се характеризира с много висока степен на разнасяне и може да се тонира в неограничен брой нюанси със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR. Нанася се лесно и предлага сатенено покритие.

A/к (WB) Двухкомпонентни покрития с реактивно действие.

- Гранична стойност на ЛОС: 140 гр/л
- Максимална концентрация на ЛОС в готовия за употреба продукт: 139 гр/л

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	Бял/основен А
Плътност съгласно ISO 2811 при 25°C	1.29 g/mL (±0.02) (A+B)
Вискозитет съгласно ASTM D 562-05 при 25°C	70-80 KU
Тегло на твърдите вещества	59% (±0.5)
Съотношение на смесване	3:1 в обемно отношение
Устойчивост на отмиване	След 6 дни
Покритие за един слой	10 - 12 m <sup>2</sup> /L*
Препоръчителна дебелина на сухия филм	50-60 µm

\* В зависимост от нюанса, метода на нанасяне и абсорбцията на

# Ероху Paint Aqua

Двукomпoнентна епoксидна  
бoя на водна oснoва

## ПОВЪРХНОСТ ПОДГОТОВКА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да бъде суха, чиста и без прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци, мехури от бои и др.

- » Върху предварително боядисани повърхности с епоксидна боя: Нанесете 2 слоя от KRAFT EPOXY PAINT AQUA.
- » Върху нови повърхности: Нанесете 1 слой от KRAFT EPOXY PRIMER AQUA, за да осигурите добра адхезия на боята и защита от основи. След това нанесете 2 слоя KRAFT EPOXY PAINT AQUA.

Стъпването по пода е разрешено само след пълното втвърдяване на боята.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Смесете 3 части от компонент А с 1 част от компонент В на KRAFT EPOXY PAINT AQUA и разбъркайте много добре на ниска скорост (1.5-2 мин.) до хомогенност, като предотвратите проникването на въздух в сместа. За да осигурите добра адхезия и ефективност, спазвайте стриктно съотношението на смесване.

За по-добра хомогенизация изсипете компонентите в друг съд и разбъркайте добре. Оставете сместа да почине за 5-10 минути преди нанасяне.

- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Разреждане:
  - 1-ви слой: 5-10% с чиста вода.
  - 2-ри слой: 0-5% с чиста вода.
- » Време за изсъхване на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност (времето за съхнене е по-дълго при влажни / условия на студ).
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24 часа.
- » Време за пълно втвърдяване: 5-6 дни.

- » Разбъркайте добре преди и по време на приложение.
- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

## ОПАКОВКА

Предлага се в бял цвят и база А, в опаковки от 1 L и 3 L (А+В). Може да се оцветява със системата за оцветяване KRAFT INSPIRED COLOR.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичен център:  
**+359 2 915 4411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продуктът при температури между 5°C и 35°C далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от дата на производството. Дръжте контейнерите плътно затворени когато не се използват.

08/2023 г. ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горелосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това горната информация следва да се счита за ориентировъчна и във всички случаи следва да се разглежда във връзка с всяко конкретно състояние и практическо приложение. Следователно пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания технически паспорт и с нашия уебсайт [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com), както и след като се свържете с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при всички случаи потребителят/ползвателят носи изключителна отговорност за всякакви нежелани последици след използването на продукта.

## ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:  
+00359 2 841 1012  
[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)



Безплатен номер

**0800 16 080** Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00  
e-mail: [office@druckfarben.bg](mailto:office@druckfarben.bg)