

Ероху Paint



РАЗРЕЖДАНЕ
8-12% с
NITRO 2000



ПОКРИТИЕ
6 - 8 m²/L



НАНАСЯНЕ
чрез четка, валяк или
пистолет за
безвъздушно пръскане



СЪХНЕНЕ
2 - 3 часа

Двухкомпонентна епоксидна боя
на основата на разтворител

» **Силна адхезия към
бетон и метали**

» **Идеална за зони с голям трафик**

» **Лесно приложение**

Двухкомпонентна епоксидна боя на основата на разтворител, подходяща за повърхности от цимент, метали и за строителни повърхности като цяло, както и за индустриални подове. Нанася се лесно, като предлага устойчивост на екстремни температури, на износване и на индустриална среда.

A/к (SB) Двухкомпонентни покрития с реактивно действие за специфична крайна употреба като подове.

- Гранична стойност на ЛОС: 500 гр/л
- Максимална концентрация на ЛОС в готовия за употреба продукт: 499 гр/л

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	Сив
Плътност съгласно ISO 2811 при 25°C	1.32 g/mL (±0.02) (A+B)
Вискозитет съгласно ASTM D 562-05 при 25°C	60-80 KU
Тегло на твърдите вещества	58% (±0.5)
Съотношение на смесване	3:1 в обемно отношение
Срок на годност след смесване	4 часа
Покритие за един слой	6 - 8 m ² /L*
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя)	60-80 μm

* В зависимост от нюанса, метода на нанасяне и абсорбцията на повърхността.

Epoxy Paint

Двукомпонентна епоксидна боя
на основата на разтворител

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да бъде суха (гранична влажност <4%), чиста и без прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци, мехури от бои и др.

- » Свободните материали и предишните покрития трябва да бъдат отстранени с четка, с шлайф машина или с прахосмукачка с висока мощност.
- » Използвайте подходящ ремонтен материал KRAFT за запълване на празнини, пукнатини и повредени части.
- » Нови повърхности от бетон или циментова замазка трябва да бъдат боядисани не по-рано от 28 дни след изграждането им.
- » Боядисани повърхности с твърда основа се препоръчва да се шлайфат с шкурка или машина за шлайфане, за да се осигури правилно залепване на боята.
- » Новото строителство и металните повърхности трябва да се грундират с KRAFT EPOXY PRIMER, за да се гарантира правилното прилепване на боята.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Преди нанасяне разбъркайте много добре компонентите А и В в посоченото съотношение v/v (3:1) с помощта на нискооборотна бормашина или миксер до хомогенност. Нанесете 2 слоя KRAFT EPOXY PAINT за максимална защита, като не превишавате съответната дебелина на покритието.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Разреждане:
 - 1-ви слой: 10-12% с KRAFT NITRO SOLVENT 2000
 - 2-ри слой: 8-10% с KRAFT NITRO SOLVENT 2000
- » Срок на годност на сместа: 4 часа при 20°C.
- » Време за изсъхване на допир: 2-3 часа при 20°C и 50% относителна влажност (времето за съхнене е по-дълго при влажни / студени условия).
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24 часа.
- » Време за пълно втвърдяване: 7 дни.
- » Разбъркайте добре преди и по време на приложение.
- » По-ниските температури и по-високата влажност ще удължат времето за втвърдяване, докато обратните условия ще го съкратят.

- » Да не се нанася при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.
- » Поради естеството на боята директното и продължително излагане на ултравиолетово лъчение може да доведе до разрушаване на филма боя (избледняване) с течение на времето.
- » Стъпването по пода е разрешено само след пълното втвърдяване на боята (приблизително 7 дни).
- » Прясно нанесеният материал трябва да бъде защитен от влага през следващите 24 часа.
- » Да се използва само в добре проветрени помещения.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите и остатъците от продукта с KRAFT NITRO SOLVENT 2000.

ОПАКОВКА

Предлага се в бял и сив цвят, в контейнери от 3L (A+B).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичен център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продуктът при температури между 5°C и 35°C далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от дата на производството. Дръжте контейнерите плътно затворени когато не се използват.

08/2023 г. ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това горната информация следва да се счита за ориентировъчна и във всички случаи следва да се разглежда във връзка с всяко конкретно състояние и практическо приложение. Следователно пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания технически паспорт и с нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след като се свържете с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при всички случаи потребителят/ползвателят носи изключителна отговорност за всякакви нежелани последици след използването на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:
+00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.bg



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.bg