

Floorshield



РАЗРЕЖДАНЕ
10 - 15%



РАЗХОД
10 – 12 m²/L



ИНСТРУМЕНТИ
Четка или валик



СЪХНЕНЕ
~30 мин

Акрилна полиуретанова, водна
боя за подове

» За циментови подове

Иновативна еднокомпонентна полиуретанова акрилна хибридна боя на водна основа за вътрешни и външни подове с леко натоварване. Идеална за употреба върху гладки бетонни повърхности като складове, промишлени подове, битови гаражи, дворове и др. Изсъхва бързо и благодарение на модификацията си с нанотехнологии, придобива отлично втвърдяване, което я прави устойчива на ходене за кратък период от време. Проявява силна адхезия, устойчивост на атмосферни условия и измиване с почистващи препарати, много добра устойчивост на износване и удар. Има мек мирис; висока покривност и е лесна за нанасяне, осигурявайки равномерно сатенено покритие.

Еднокомпонентни продукти за покрития А(и) (WB).

- Гранична стойност на ЛОС: 140 гр/л.
- Максимално съдържание на ЛОС в готов продукт за употреба: 139 гр/л

» Устойчивост на износване и външни условия

» Силна здравина

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	Ac/PU
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1,16 g/mL(±0,05)*
Съдържание на твърди в-ва w/w ISO 3251-03	49% (±4)
Вискозитет ASTM D 562 @ 25°C	110 KU (±15)
Нива на гланц 60° ISO 2813	15 GU (±7)
pH	9,0 (±0,4)
Твърдост според Махалото на Кюониг ISO 1522	117sec (±15) (7days@ 100 WFT)
Разход за слой	10 - 12 m ² /L**
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2слоя)	75µm (±5)

* Зависи от базата за оцветяване

** Зависи от цветът, начина на полагане и абсорбцията на повърхността

CERTIFIED SYSTEMS

ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

Floorshield

Акрилна полиуретанова, водна
боя за подове

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е гладка, суха, чиста и без прах, мазнини, остатъци, мехурчета от боя или лак, и др.

- » При нужда от поправки: използвайте подходящите KRAFT ремонтни материали.
- » За нови циментови/бетонни повърхности, 24 часа преди основното покритие, положете прозрачен епоксиден грунд KRAFT EPOXY PRIMER AQUA TR или BODENGUARD H-250 PRIMER. След това положете 2 слоя KRAFT FLOORSHIELD.
- » На вече боядисани, но стабилни повърхности с епокси, полиуретанови, хлорирана гума или акрилна боя, изшкурете всички остатъчни материали, премахнете праха, положете един слой прозрачен епоксиден грунд KRAFT EPOXY PRIMER AQUA TR или BODENGUARD H-250 PRIMER. След 24ч Положете 2 слоя от KRAFT FLOORSHIELD.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- » Избягвайте полагане при очакван дъжд в следващите 2 дни.
- » Продуктът може да се оцветява с KRAFT INSPIRED COLOR тонираща система, в хиляди цветове.
- » Преди боядисване, разрежете боята с 10-15% вода и разбъркайте добре.
- » Инструменти: четка или валяк.
- » Положете 2 слоя от KRAFT FLOORSHIELD
- » Минимално време за пребоюдисване: 5 – 6 часа.
- » Време за съхнене: 30 мин при 25°C и RH 50% (при влажно и студено време, се удължава времето за съхнене)
- » Избягвайте полагане при температури под 5°C или над 35°C и относителна влажност над 60%.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Затворете баката добре за да се запази за бъдеща употреба. Съхранявайте преди и след отваряне в прохладно място и далеч от пряка слънчева светлина, замръз или влага.
- » Веднага изчистете инструментите с топла вода и сапун.
- » Боядисаната повърхност може да се използва 48 часа след изсъхване.

ОПАКОВКИ

Налична в сатенено сиво, бяла база за оцветяване, както и база D & A в 0,75L, 3L и 10L баки.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСТНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА:
Прочетете етикета преди употреба. За повече информация се консултирайте с Информационния Лист за Безопасност.

Клиника по Токсикология: **(+ 359 02) 9154 411**

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продуктът преди и след отваряне, при t° над 5°C до 35°C & относителна влажност под 60%, за максимум 24 месеца от датата на производство. Дръжте баките плътно затворени когато не се ползват.

CE 1871 / 1301	DRUCKFARBEN HELLAS SA Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
22 DoP No 04.03 FloorShield White/Grey EN 1504-2:2004 Покритие (C) за повърхностна защита на бетонни конструкции съгласно принципи 1 (PI), 2 (MC) и 8 (IR)	
Реакция на огън	Efl
Пропускливост към CO ₂	so > 50 m
Пропускливост на водни пари	Class I
Капилярна абсорбция и пропускливост на вода	w < 0.1 kg/m ² · h ^{0.5}
Якост на сцепление, определена чрез тест за опъване	≥ 1.5 N/mm ²
Опасни вещества	вижте SDS

CE 1871 / 1301	DRUCKFARBEN HELLAS SA Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
22 DoP No 04.02 FloorShield White/Grey EN 13813:2002 Синтетична смола за замазка за вътрешна употреба в сгради (SR B2,0-AR0,5-IR 4)	
Реакция на огън	Class Efl
Отделяне на корозивни вещества	SR
Водопропускливост	NPD
Устойчивост на износване (BCA)	AR0,5
Сила на връзката	B2,0
Устойчивост на удар	IR 4
Ударна шумоизолация	NPD
Звукопоглъщане	NPD
Термично съпротивление	NPD
Химическа устойчивост	NPD
Изпускане на опасни вещества	вижте SDS

07/25 ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ОТМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕХОДНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

DISCLAIMER: Горепосочените технически данни, информация, препоръки и указания се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, посочената информация е ориентировъчна и следва във всички случаи да бъде преценявана спрямо конкретните условия на приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за дадено приложение трябва да се оценява след справка с актуалния Технически лист и уебсайта www.kraftpaints.com, както и след консултация с техническия отдел при необходимост. Нашата компания гарантира качеството единствено на самия продукт, докато във всички случаи потребителят/апликаторът носи изцяло отговорност за всякакви нежелани повреди или неизправности вследствие употребата на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД

България, София 1528, бул. Искърско шосе №95 | TEL.: +359 2 8411016
www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com/bg



безплатен телефон

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg