



FixoGrout One

CG2 WA
EN 13888



Подобрена, циментова, цветна, водоотблъскваща фугираща смес за плочки, с висока устойчивост на абразия и гладка повърхност (Силен Каdifен Ефект)

- » Уникална способност за работа
- » Начална твърдост в първите 24ч
- » Порцеланова текстура
- » Изключително гладка повърхност
- » Отличителна износоустойчивост
- » Водоотблъскваща способност
- » Нулево свиване
- » Без напуквания
- » Без потъване спрямо плочката
- » Хомогенност и дълготрайност на цвета

FixoGrout One е подобрена, циментова, цветна, водоотблъскваща фугираща смес. Селективната гранулометрична крива в комбинация с новото поколение хидроизолационни полимери и хидратиращите химически добавки, осигуряват на фугиращата смес за плочки

уникална обработваемост, порцеланова текстура, водоотблъскване и висока устойчивост на изтъркване и гладка повърхност (Силен Каdifен Ефект).

FixoGrout One

Подобрена, циментова, цветна, водоотблъскваща фугираща смес за плочки, с висока устойчивост на абразия и гладка повърхност (Силен Кадифен Ефект)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

FixoGrout One е подходящ за фугиране на стени или подове с всички видове плочки за битови, търговски и промишлени цели,

басейни и подове с подово отопление.

Ширина на фугата до 8mm. Вътрешно и външно използване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (Условия на измерване 23±2°C и 50±5% Относителна влажност)	
Цвят	12 неорганични цвята
Съотношение на смесване	0,84-0,96л вода 3 kg FixoGrout One в зависимост от цвета
Максимален размер на зърното	200 µm
Обемна плътност на суха смес	1,08±0,05kg/lt
Обемна плътност на пресен разтвор	1,68±0,05kg/lt
Температура на полагане	From +5°C to +35°C
Температурна толерантност	From -30°C to +80°C
Ширина на приложението	До 8mm
Годност на разтвора	1 час
Фугиране на стени	4-8ч след монтаж на плочки 2-4ч след монтаж на плочки с бързотвърдяващо лепило за плочки
Фугиране на подове	24ч след монтаж на плочки 3-5ч след монтаж на плочки с бързотвърдяващо лепило за плочки
Пешеходен трафик	След 8 часа
Готовност за ползване	След 3 дни
Киселинна устойчивост	Отлично, при pH>3

ПРОДУКТОВО ПРЕДСТАВЯНЕ

Якост на огъване след сухо съхранение, EN 12808-3	≥ 35 N/mm ²
Якост на огъване след цикли на замразяване-размразяване, EN 12808-3	≥ 35 N/mm ²
Якост на натиск след сухо съхранение, EN 12808-3	≥ 9,5 N/mm ²
Якост на натиск след цикли на замръзване-отмразяване, EN 12808-3	≥ 9,5 N/mm ²
Свиване, EN 12808-4	≤ 1mm/m
Водопоглъщане след 30min, EN 12808-5	≤ 0,5g
Водопоглъщане след 240min, EN 12808-5	≤ 1,0 g
Устойчивост на абразия, EN 12808-2	≤ 350mm ³

FixoGrout One

Подобрена, циментова, цветна, водоотблъскваща фугираща смес за плочки, с висока устойчивост на абразия и гладка повърхност (Силен Кадифен Ефект)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

1. **ОСНОВА-ПОДГОТОВКА:** Фугите трябва да са чисти без примеси и остатъци от лепило на поне 2/3 от дълбочината на фугиращата смес. За абсорбиращи плочки намокрете фугите. За много абсорбиращи плочки, защитете повърхността им с водоотблъскващи продукти.

2. **СМЕСВАНЕ:** 0,84 – 0,96 l вода / 3kg FixoGrout One.
Разбъркайте добре отново след 5 min.

3. **ПОЛАГАНЕ:** Нанесете сместа с помощта на гумена шпатула чрез натиск,

диагонално-напречно, за да се запълни изцяло, без да остават празнини и да се отстрани засъхвеният материал от плочката – фугиращата смес. Когато фугиращата смес стегне почистете повърхността с помощта на мека мокра гъба. Когато фугиращата смес се втвърди, почистете със суха кърпа.

4. **ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ:** Инструментите трябва да се почистят веднага след полагането с вода (при влажен материал) или в други случаи механично.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ:

Не полагайте при температури под +5° C и над +35° C и относителна влажност 65%

FixoGrout One

Подобрена, циментова, цветна, водоотблъскваща фугираща смес за плочки, с висока устойчивост на абразия и гладка повърхност (Силен Кадифен Ефект)

РАЗХОД:

В зависимост от размера на плочките и размера на фугите. Моля, вижте следната таблица за насоки.

Размер на плочките [cm]	Дебелина на плочката [mm]	Fixogrout One [g] при ширина на фугата [за 1 m ²]		
		2mm	5mm	8mm
2 x 2 (mosaic tile)	3	1200	3000	4800
30 x 30	10	300	700	1000
50 x 50	10	200	400	700
30 x 60	10	200	500	800
120 x 120	5	35	90	150

ОПАКОВКИ-ЦВЕТОВЕ:

В опаковки от 3kg - 12 цвята,

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте върху дървени палети и на сухо място при температури над +5° C за 18 месеца от датата на производство.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА

Внимателно прочетете и следвайте всички предпазни мерки и предупреждения върху етикета на продукта. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на този продукт.

Телефон на токсикологичния център
+359 2 915 4411

CERTIFIED SYSTEMS
 ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

02/2025 ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ SU ОТМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ ТОЗИ ПРОДУКТ

4/4

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за всяко приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и уебсайта www.kraftpaints.com, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани повреди след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ: +359 2 841 1016
www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен клиентски номер:

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg