

Go Exterior



РАЗРЕЖДАНЕ
0 - 10%



ПОКРИТИЕ
10 - 12m²/L



НАНАСЯНЕ
с четка или
валяк



СЪХНЕНЕ
1 - 2 часа

Икономична акрилна
боя за външни стени

» Много добро покритие

» Лесно се нанася

» Подходяща за често преобядисване

Икономична акрилна боя за външна употреба.

Подходяща е за често преобядисване, ефективно покрива несъвършенствата и се нанася лесно, като създава равномерно и пропускливо за водни пари матово покритие.

А/в (WB) Външни стени от минерална основа.

- Гранична стойност на ЛОС: 40гр/л.
- Максимална ЛОС концентрация на готов за употреба продукт: 39гр/л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност съгласно ISO 2811 при 25°C	1,56 g/mL (±0,05) *
Съдържание на твърди вещества w/w съгласно ISO 3251	64% (±3) *
Вискозитет съгласно ASTM D 562-05 при 25°C	110KU (±15)
Вискозитет на приложение съгласно ASTM D 562-05 при 25°C	80 KU (±15)
Ниво на гланц при 60° съгласно ISO 2813	<3 GU
Ниво на гланц при 85° съгласно ISO 2813	<11 GU
pH	8,5 - 9,5
Индекс на белота съгласно ASTM E 313-98	88,5 (±1,5) **
Индекс на пожълтяване съгласно ASTM E 313-98	0,6 (±0,5) **
Покритие на слой	10 - 12 m ² /L***
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя)	70 µm (±5)

* В зависимост от нюанса и оцветяващата основа.

** Само за бял цвят.

*** В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и абсорбцията на повърхността.

Go Exterior

Икономична акрилна боя за външни стени

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добро залепване, повърхността трябва да е суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на въздействието му.

- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд, като например KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT HAFT или KRAFT DUR.
- » Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY или подходящ KRAFT ремонтен материал.

Оставете новите повърхности от мазилка или бетон да изсъхнат напълно най-малко 30 дни преди нанасянето на боята.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- » В случай на очакван дъжд, избягвайте да прилагате през следващите 7 дни.
- » Преди да започнете да боядисвате, разрежете боята до 10% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Можете да нанасяте с четка или валяк.
- » Продуктът трябва да се оцветява само със системата за оцветяване KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за оцветяване.
- » За постигане на еднаквост на нюансите и финиша е препоръчително да се използват контейнери с един и същ партиден номер. В случай на различни партидни номера се препоръчва смесването им в по-голям контейнер.
- » В някои нюанси може да настъпи тонална промяна.
- » KRAFT GO EXTERIOR бяла, може да се оцветява с KRAFT MASTER BASICS основни цветове за безброй светли нюанси.
- » Нанесете два слоя KRAFT GO EXTERIOR за идеален резултат.
- » Минимално време за повторно нанасяне на покритието: 3-4 часа.
- » Изсъхване при допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.

- » Избягвайте нанасянето на поправки след завършване на боядисването. Малка разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да доведе до неравномерност на цвета или гланца. Ако е необходимо, е препоръчително да се нанесе ново покритие на цялата повърхност.
- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете инструментите незабавно с топла вода и сапун.
- » Затворете добре контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба.

Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в бял цвят, в опаковки от 750 ml, 3L и 9L, както и в основа за оцветяване P в опаковки от 1L, 3L и 9L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичен център:
+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продуктът при температури между 5°C и 35°C далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от дата на производството. Дръжте контейнерите плътно затворени когато не се използват.

