

Go Hydrochroma



РАЗРЕЖДАНЕ
8 - 12%



ПОКРИТИЕ
8 - 10 m²/L



НАНАСЯНЕ
с четка или
валяк



СЪХНЕНЕ
1 - 2 часа

Боя за интериорни
стени и тавани

» Отлична белота » Висока паропропускливост » Подходяща за често преобоядисване

Бяла боя на водна основа с висока белота и паропропускливост.

Подходяща за вътрешни стени и тавани.

Идеална за често преобоядисване.

Предлага равномерно матово покритие.

A/a (WB) Интериорни матови стени и
тавани (Гланц <25@60°).

- Гранична стойност на ЛОС: 30гр/л.
- Максимално съдържание на ЛОС
в готов за използване продукт: 29 гр/л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност съгласно ISO 2811 при 25°C	1.59 g/mL (±0.02)
Съдържание на твърди вещества w/w съгласно ISO 3251	62% (±3)
Вискозитет съгласно ASTM D 562-05 при 25°C	120KU (±20)
Вискозитет на приложение съгласно ASTM D 562-05 при 25°C	85KU (±15)
Ниво на блясък при 60° съгласно ISO 2813	<4 GU
Ниво на блясък при 85° съгласно ISO 2813	<19 GU
pH	8.5 - 9.5
Индекс на белота съгласно ASTM E 313-98	88.5 (±1,5)
Индекс на пожълтяване съгласно ASTM E 313-98	0,5 (±0,5)
Покритие на слой	8 - 10 m ² /L*
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя)	70 µm (±5)

* В зависимост от метода на нанасяне и абсорбцията на повърхността.

Go Hydrochroma

Боя за интериорни
стени и тавани

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добро залепване, повърхността трябва да е суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на въздействието му.

» Върху нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд, като например KRAFT ECO DUR AQUA, KRAFT HAFT или KRAFT GO PRIMER.

» Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY, или подходящ KRAFT ремонтен материал.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

» Преди да започнете да боядисвате, разрежете боята с 8-12% об. с чешмяна вода и разбъркайте добре.

» Можете да нанасяте с четка или валяк.

» KRAFT GO HYDROCHROMA може да се оцветява с KRAFT MASTER BASICS основни цветове за безброй светли нюанси.

» Нанесете 2 слоя KRAFT GO HYDROCHROMA за идеален резултат.

» Минимално време за повторно нанасяне на покритието: 4-6 часа.

» Изсъхване при допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.

» Избягвайте нанасянето на поправки след завършване на боядисването. Малка разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да доведе до неравномерност на цвета или гланца. Ако е необходимо, е препоръчително да се нанесе ново покритие на цялата повърхност.

» Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

» Повърхност, боядисана с KRAFT GO HYDROCHROMA, не може да се мие.

» Почистете инструментите незабавно с топла вода и сапун.

» Затворете добре контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в бял цвят, в 3L и 9L контейнери.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичен център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продуктът при температури между 5°C и 35°C далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от дата на производството. Дръжте контейнерите плътно затворени когато не се използват.

