

Go Primer



РАЗРЕЖДАНЕ
8 - 12%



ПОКРИТИЕ
10 - 12m²/L



НАНАСЯНЕ
с четка, валик или
безвъздушен пистолет



СЪХНЕНЕ
½ - 1 час

Грунд за
гипсокартон

» Запълва перфектно
повърхността, като изглажда
всички несъвършенства

» Допринася за крайната
непрозрачност

» Може да се преобядисва с
всякаква емулсионна боя

Бял акрилен грунд на водна основа за употреба за вътрешни повърхности, с голяма запълваща способност, подходящ за гипсокартон. Той предлага много добра адхезия, като изглажда особено повърхностните неравности на гипсокартона. Ефективно допринася за крайната покривност, може да се преобядисва с всякаква емулсионна боя и е почти без мирис.

A/з (WB) Свързващи грундове.

- Гранична стойност на ЛОС: 30гр/л.
- Максимална ЛОС концентрация на готов за употреба продукт: 29гр/л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност съгласно ISO 2811 при 25°C	1.65 g/mL (±0.03)
Съдържание на твърди вещества w/w съгласно ISO 3251	67.5% (±3)
Вискозитет съгласно ASTM D 562-05 при 25°C	110KU (±15)
Вискозитет на приложение съгласно ASTM D 562-05 при 25°C	85 KU (±15)
Ниво на гланц при 60° съгласно ISO 2813	<3 GU
Ниво на гланц при 85° съгласно ISO 2813	<12 GU
pH	8.5 - 9.5
Индекс на белота съгласно ASTM E 313-98	84.5 (±1.5)
Индекс на пожълтяване съгласно ASTM E 313-98	1.5 (±0.5)
Покритие на слой	10 - 12 m ² /L*
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя)	40 µm (±5µm)

* В зависимост от нюанса и оцветяващата основа.

Go Primer

Грунд за
гипсокартон

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добро залепване, повърхността трябва да е суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на въздействието му.

- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд, като например KRAFT GO PRIMER.
- » Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY или подходящ KRAFT ремонтен материал.
- » При фуги от гипсокартон: преди нанасянето на GO PRIMER се нанася KRAFT HAFT за изолиране на шпакловката.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- » Преди да започнете да боядисвате, разредете боята до 8-12% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Нанесете един слой KRAFT GO PRIMER за идеален резултат. След това нанесете два слоя KRAFT топ лак.
- » Минимално време за повторно нанасяне на покритието: 3-4 часа.
- » Изсъхване при допир: ½-1 час при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете инструментите незабавно с топла вода и сапун.
 - » Затворете добре контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба.
- Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в бял цвят, в 3L и 9L контейнери.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичен център:
+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продуктът при температури между 5°C и 35°C далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от дата на производството. Дръжте контейнерите плътно затворени когато не се използват.

06/2023 ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горелосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това горната информация следва да се счита за ориентировъчна и във всички случаи следва да се разглежда във връзка с всяко конкретно състояние и практическо приложение. Следователно пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания технически паспорт и с нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след като се свържете с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при всички случаи потребителят/ползвателят носи изключителна отговорност за всякакви нежелани последици след използването на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.bg