

# Haft™



**РАЗРЕЖДАНЕ**  
300 - 400%



**ПОКРИТИЕ**  
30 - 40m<sup>2</sup>/L



**ПРИЛОЖЕНИЕ:**  
четка, валяк или  
безвъздушен пистолет  
за пръскане



**ИЗСЪХВАНЕ**  
1 - 3 часа

Прозрачен акрилен  
грунд на водна основа

» **Намалява абсорбцията  
на повърхността**

» **Увеличава покривността  
на повърхностния слой**

» **Подобрява адхезията**

Прозрачен акрилен грунд на водна основа за вътрешна и външна употреба  
Нанася се върху нови, правилно подготвени повърхности или  
върху боядисани повърхности от твърд материал, като стени,  
мазилка или циментови плоскости.  
Той намалява абсорбцията на повърхността, като  
същевременно повишава адхезията между повърхността и  
финишното покритие. Освен това увеличава покритието и  
издръжливостта на горния слой.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Свързващо вещество	Акрил
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1,01 g/mL (±0,02)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	90KU (±10)
pH	8.5 - 9.5
Разход на един слой	30 - 40 m <sup>2</sup> /L*

\* В зависимост от метода на нанасяне и абсорбцията на

#### A/з (WB) Свързващи грундове.

- Гранична стойност на ЛОС: 30гр/л.
- Максимална концентрация на ЛОС в готовия за употреба продукт: 29гр/л.



BREEAM™



# Haft™

Прозрачен акрилен  
грунд на водна  
основа

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добро залепване, повърхността трябва да бъде суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на въздействието му.

- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете горния покривен слой, нанесете един слой от KRAFT HAFT.
- » Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY или съответния ремонтен материал на KRAFT.
- » Върху повърхности с плесен: Първо отстранете остатъците и нанесете KRAFT MOLD BLOCKER. След 24 часа отстранете плесента и след това нанесете един слой KRAFT HAFT.

Оставете новите повърхности от мазилка или бетон да изсъхнат напълно поне 30 дни преди нанасянето на цвета.

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Преди да започнете да боядисвате, разрежете до 300-400 об.% с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет за пръскане.
- » Разбъркайте добре преди и по време на нанасянето.
- » Нанесете един слой от KRAFT HAFT за идеален резултат. След това нанесете два слоя от покривния слой на KRAFT.
- » Минимално време за повторно нанасяне на покритието: 4 - 6 часа
- » Сухо при докосване: 1-3 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Не прилагайте при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

## УКАЗАНИЯ ЗА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО

- » Почистете инструментите незабавно с топла вода и сапун.
- » Затворете контейнера добре, за да запазите материала в добро състояние за бъдеща употреба.  
Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

## ОПАКОВКА

Предлага се в опаковки от 0,75 л, 3 л и 10 л.

## ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Телефон на Центъра за натравяния:

# +359 2 915 4411

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температура между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не се използват.

