

Hard Duko™ Classic



РАЗРЕЖДАНЕ
0-5%



ПОКРИТИЕ
14-16m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, валик или
безвъздушен
пистолет



СУХ НА ДОПИР
2-3 часа

Високоэффективен
емайллак за метали

» Висока трайност

Акрилен модифициран алкиден емайллак с изключителна устойчивост на слънчева светлина и висока твърдост. Запазва нюанса и гланца при лошо време в продължение на много години. Идеален за външни метални повърхности, като напр. гаражни врати, парапети, машини, промишлено оборудване и др. Осигурява антикорозионна защита след нанасяне на подходящия грунд. Изсъхва бързо и равномерно, оформя твърда и еластична повърхност. Отличава се с отлично изравняване и лесно нанасяне, създавайки гладка и издръжлива повърхност с перфектно покритие.

- А/и (SB) Еднокомпонентни ефективни покрития
- Гранична стойност на ЛОС: 500гр/л
- Максимална ЛОС концентрация на готовия за употреба продукт: 499гр/л

» Отлична твърдост

» Отлично покритие

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	Алкидни/арилни смоли	
Плътност ISO 2811 @ 25°C	0.91-1.23 g/mL*	
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251-03	59.5% (±5)*	
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	95KU (±20)	
Вискозитет при приложение ASTM D 562-05 @ 25°C	60KU (±15)	
Ниво на гланц при 60° ISO 2813	Гланцов	Сатен
	>85GU	50GU (±15)
Индекс на белота ASTM E 313-98	80.0 (+/-5)**	
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	1.0 (±1)**	
Време за изсъхване (Рекордер) ASTM D-5895	1 – 3 h	
Махало на Кьониг (твърдост) ISO 1522	40-70 sec 7days @ 100µm WFT *	
Напечен разрез (адхезия) ISO 2409	Клас 0: (<5% дефолиация върху метален панел R-36	
Покривност на един слой	14-16m ² /L***	
Препоръчан дебелина на сухия филм (2 слоя)	80 µm (±10µm)	

* В зависимост от нюанса

** Само за бели

*** В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция

Високоэффективен емайллак за метали

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- » За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха и без прах и остатъци и да се почисти с KRAFT BRUSH SOLVENT. Отстранете всички изгнили или обелени бои. По-рано боядисваните повърхности трябва да се шлайфат с подходяща шкурка до матов финиш. Когато е възможно, се препоръчва мокро шлайфане, за да се избегне генерирането на прах и излагането на него.
- » Върху нови метални повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете 1-2 слоя KRAFT RUST BLOCKER или KRAFT MINIO и по избор 1 слой KRAFT METAL PRIMER за антикорозионна защита.
- Върху поцинковани или алуминиеви повърхности: Първо нанесете 1-2 слоя от KRAFT MULTI PRIMER и оставете да изсъхне за 24 часа.
- Върху боядисани метални повърхности: Проверете стабилността на повърхността. Отстранете всички съществуващи остатъци от стари бои и директно нанесете 2 слоя KRAFT HARD DUKO CLASSIC.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » В случай на очакван дъжд, избягвайте нанасянето през следващите 5 дни.
- » Преди да започнете боядисването, разрежете продукта до 5% v/v с KRAFT BRUSH SOLVENT или KRAFT NITRO 1100 за нанасяне с безвъздушен пистолет и разбъркайте добре.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Нанесете 2 слоя KRAFT HARD DUKO CLASSIC за идеален резултат.
- » Да се нанася на открито или добре проветриво място.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 16 часа.
- » Сух на допир: 2-3 часа при 25°C и 50% относителна влажност.
- » За по-кратко време на съхнене и по-висока твърдост, добавете до 8% v/v KRAFT HARD METAL EXTRA втвърдител. Сместа трябва да се приложи в рамките на 8-12 часа.
- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Боядисаната повърхност не трябва да се използва по-рано от 48 часа след боядисването и освен ако не е напълно суха.
- » Боядисаната повърхност не трябва да се мие по-рано от 30 дни след нанасяне.

ОПАКОВКА

Предлага се в гланцово и сатенено бяло, в сатенено черно и в тониращи основи P, D, A, в опаковки от 0,75L и 2,5L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

