

# Hard Duko Metallized



РАЗРЕЖДАНЕ  
0 - 5%



ПОКРИТИЕ  
14-16m<sup>2</sup>/L



ПРИЛОЖЕНИЕ  
четка, валяк,  
безвъздушен  
пистолет



ИЗСЪХВАНЕ  
2 - 3 часа

Високоэффективен емайлак за  
метал

## » Висока трайност

Акрилен модифициран алкиден емайлак за отлична устойчивост на слънчева светлина и висока твърдост. Запазва нюанса и гланца при лошо време в продължение на много години. Идеален за външни метални повърхности, като напр. гаражни врати, парапети, машини, индустриално оборудване и т.н. Предлага антикорозионна защита след нанасяне на подходящия грунд. Изсъхва бързо и равномерно, като образува твърда и еластична повърхност. Отличава се с отлично изравняване и лесно четкане, осигурявайки равномерна и издръжлива повърхност с перфектен метализиран ефект.

- А/и (SB) Еднокомпонентни ефективни покрития
- Гранична стойност на ЛОС: 500гр/л
- Максимална ЛОС концентрация на готовия за употреба продукт: 499гр/л

## » Отлична твърдост

## » Високо покритие

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	Алкидни/акрилни смоли	
Плътност ISO 2811 @ 25 °C	Гланцов	Матов
	0,94-0,98 g/mL	1,37-1,41 g/mL
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251-03	Гланцов	Матов
	54% (±2)*	66% (±2)*
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25 °C	80KU (±20)	
Вискозитет при приложение ASTM D 562-05 @ 25 °C	60KU (±15)	
Ниво на гланц @60° ISO 2813 -99	Гланцов	Матов
	>90GU	<4GU
Време за изсъхване (Рекордер) ASTM D-5895	1 – 3 h	
Напречен разрез (Adhesion) ISO 2409	Клас 0: (<5% дефолиация върху желязна основа R-36)	
Покритие за един слой	14 - 16m <sup>2</sup> /L*	
Препоръчана дебелина на сухия филм (2 слоя)	80µm (±10)	

\* В зависимост от цвета, начина на нанасяне и абсорбцията на повърхността

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е суха и почистена от прах и други остатъци и да се почиства Kraft Brush Solvent. Отстранете всички разхлабени или обелени покрития. Боядисаните повърхности трябва да се шлайфат с подходяща шкурка, за да се получи матов финиш. Препоръчва се мокро шлайфане. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » Върху нови метални повърхности: За подобрени антикорозионни свойства преди горното покритие нанесете 1-2 слоя Kraft Rust Blocker или Kraft Minio и по избор 1 слой Kraft Metal Primer.
- » Върху алуминий или поцинкована стомана: нанесете първите 1-2 слоя Kraft Multi Primer и оставете да изсъхне за 24 часа.
- » Върху вече боядисани повърхности: Проверете стабилността на вече боядисаната повърхност. Отстранете всички разхлабени или обелени покрития и нанесете директно 2 слоя Kraft Hard Duko Metallized.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Избягвайте нанасяне при очаквани валежи през следващите 5 дни.
- » Преди да започнете боядисването, разрежете боята, като добавите до 5% обемни разтворител Kraft Brush Solvent или 5 обемни% Kraft Nitro 1100 за нанасяне с пистолет и разбъркайте добре.
- » Инструменти за нанасяне: четка, валяк, пистолет.
- » Нанесете 2 слоя KRAFT HARD DUKO Metallized за оптимален резултат.
- » Нанасяйте го на открито или на добре проветриво място.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 16 часа.
- » Време за изсъхване на повърхността: 2-3 часа при 25°C и 50% RH. Времето за изсъхване е по-дълго при мокри или студени условия.
- » За намаляване на времето за изсъхване и увеличаване на якостта вместо разтворител, добавете до 8% обемни втвърдителя KRAFT HARD METAL EXTRA. Сместа трябва да се използва в рамките на 8-12 часа.
- » Избягвайте нанасяне при температура под 5°C или над 35°C и относителна влажност над 65%

## ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

» Почистете инструментите старателно с Kraft Brush Solvent, вода и сапун. Затворете добре кофата, за да я поддържате в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди и след отваряне на хладно място и далеч от слънчева светлина или замръзване.

» Боядисаната повърхност трябва да се използва след 48 часа и пълно изсъхване на боята.

» Боядисаната повърхност може да се мие най-малко 30 дни след нанасянето.

## ОПАКОВКА

Предлага се в сребристо гланцови и сребристо матирани кутии от 0,7 L и 2,1 L, оцветени в 26 цветови нюанса чрез системата за оцветяване Kraft Inspired Color.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, консултирайте се с информационния лист за безопасност на материала.

Телефон на Центъра за отравяния:

**+359 2 915 4411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта преди и след отваряне при температура между 5°C и 35°C

