

Hard Metal Extra



Специален втвърдител
за емайллакове

» Увеличава
твърдостта

» Намалява времето за
изсъхване

» Повишава устойчивостта на атмосферни условия

Втвърдител за алкидни емайллакове. Втвърдява филма на боята. Увеличава устойчивостта на триене и удари. Подходящ за нуждите на втвърдяването дори при 60°C и 70°C. Осигурява по-бързо изсъхване и по-висока устойчивост на атмосферни условия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност SO 2811 @ 25°C	0.88 g/mL (±0.02)
Чаша за вискозитет No.4 ISO 2431 @ 25°C	12.5 sec (±2)
Съотношение на смесване	5-10% обемно*

* В зависимост от продукта



Hard Metal Extra

Специален втвърдител
за емайллакове

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
- » Продуктът е готов за употреба.
- » Да се нанася само на открито или добре проветриво място.
- » Носете предпазни ръкавици и използвайте предпазни средства за лицето и очите.
- » Добавете до 10% v/v към подходящия KRAFT емайллак според указанията на продукта. Концентрация на втвърдителя над 10% v/v прави филма твърд и чуплив.
- » Разбъркайте добре преди употреба.
- » След смесване нанесете боята в рамките на 8 часа. Ако се приложи по-късно, вискозитетът на материала може да се увеличи.
- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете инструментите с KRAFT NITRO 1100.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в опаковки от 0,375 L.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, консултирайте се с информационния лист за безопасност.

**Телефон на Центъра за
натравяния МБАЛСА „Н.И.
Пирогов : +359 2 915 4411**

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 12 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

09/23 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за всяко приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и уебсайта www.kraftpaints.com, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани повреди след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359
2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.bg