

Бяла боя на водна основа, подходяща за вътрешна употреба. Има добра покривност, лесно нанасяне и може да се нанася върху нови или стари боядисани повърхности от зидария, гипс, бетон, цимент.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕДИМСТВА
Добро прилепване към основата	Устойчивост във времето
Лесно нанасяне. Без капки или мокри ефекти	Лесна обработка
Може да се тонира	
Има висок индекс на белота	

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Параметри	Стойност	Стандарт
Относително тегло(kg/l)	Alb: 1.49 (± 0.02)	ISO 2811
Обемно съдържание на твърди вещества (%)	56 ± 2	ISO 3251
Вискозитет (сР)	4500 – 6500	ISO 2555
pH	8.0 – 10.0	SR ISO 10523/1997
Индекс на белота	W _i : min.98	SR ISO 6504-3/2003; ASTM E313-05
Индекс на пожълтяване	Y _i = max.0.75	SR ISO 6504-3/2003; ASTM E313-05
Коефициент на контраст, CR	Min.98.0	ISO 3905
Продуктова подкатегория (съгласно Директива 2004/42/CE)	A/a Вътрешни матови стени и тавани 75 – Фаза I 30 – Фаза II	

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841

1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr

Безплатен номер 0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.0

e-mail: office@druckfarben.bg

Летливи органични съединения - VOC g/lт	29	ASTM D 3960; SR EN ISO 11890-2
Скорост на разпръскване (m ² /L)	10 *)	ISO 6504
Дебелина на сухия филм (µm)	30-35	ISO 6504
Време за съхранение	18 месеца	

*) В зависимост от повърхностната абсорбция, условията и начина на нанасяне

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА И НАНАСЯНЕ

За да се постигне добра адхезия между покритието и повърхността, повърхността трябва да е чиста, суха и гладка, без прах, мазнини, отлепена или лющеща се боя.

- **Малки пукнатини:** KRAFT REPAIR, абразия, KRAFT WALL PRIMER или KRAFT WHITE PRIMER и 2 слоя KRAFT HYDROCHROMA;
- **Нови повърхности:** KRAFT WALL PRIMER или WHITE PRIMER;
- **Стари боядисани повърхности:** Ако качеството на старата боя е несигурно, трябва да се нанесе KRAFT WALL PRIMER или WHITE PRIMER преди KRAFT HYDROCHROMA;
Повърхност с мухъл: Мухълът трябва да се отстрани, като първо се нанесе слой специален разтвор против мухъл, след това слой KRAFT WALL PRIMER или KRAFT WHITE PRIMER и накрая KRAFT HYDROCHROMA. **Повърхност с петна, тютюнев дим и др.:** Един слой KRAFT STAIN BLOCKER и след 24 часа нанесете 2 слоя KRAFT HYDROCHROMA
- **Нов цимент, бетон:** Боята трябва да се нанесе след 30 дни. Преди нанасяне на финалната боя - KRAFT HYDROCHROMA - трябва да се нанесе един слой грунд KRAFT WALL PRIMER или KRAFT WHITE PRIMER.

Важно: При използване в система с Kraft White Primer нанесете 1 слой KRAFT KRAFT HYDROCHROMA;

При използване в система с грунд за стени: нанесете 2 слоя KRAFT KRAFT HYDROCHROMA.

Преди употреба: Тествайте абсорбцията на повърхността върху малка площ.

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

- **Инструменти:** Четка, валеж
- **Почистване на инструментите:** Веднага след нанасяне инструментите трябва да се почистят с гореща вода и подходящ сапун или разтвор на почистващ препарат. Отстранете възможно най-много боя от инструментите преди почистване
- **Разреждане:** не се изисква разреждане
- **Време за изсъхване:** 1-2 часа, при условия 25°C и 50% съответна влажност
- **Време за повторно нанасяне:** 4-6 часа
- **Разбъркайте преди употреба и по време на нанасяне**
- **Нанасянето трябва да се извърши при температура 10-35°C и <50% съответна влажност**
- **Оптимални условия за нанасяне за опора: 10-25 °C и максимум 15% влажност**

След 15 дни след нанасяне повърхността ще бъде водоустойчива и може да се почиства след 28 дни след нанасяне.

ОПАКОВКА: Бяла: 3 lt, 9 lt, 15 lt,

БЕЗОПАСНОСТ

Не съдържа олово и живак. Не е радиоактивен продукт.

R102- Да се съхранява извън обсега на деца. R301+R312-ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, ако не се почувствате добре. R301+R330+R331-ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. R410+R403- Да се пази от пряка слънчева светлина. Съхранявайте на добре проветриво място. R402+R404- Да се съхранява на сухо място в затворен контейнер. R501-Изхвърляйте съдържанието/контейнера в определен пункт за събиране на специални отпадъци в съответствие с местните разпоредби. EUN208-

Съдържа: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он, 1,2-бензизотиазол-2(2Н)-он,
(етилендиокси)диметанол и смес (3:1) 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин- 3-он/2-метил-2Н-
изотиазолин-3-он. Може да предизвика алергична реакция.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

- ПРОДУКТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ МЕЖДУ 5°C И 30°C И ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ <65%.
- ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ ИЛИ ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА.
- КУТИИТЕ (КОФИТЕ) ТРЯБВА ДА СА ПЪЛТО ЗАТВОРЕНИ, ДРЪЖТЕ ГИ В ЧИСТИ МЕСТА.
- ТРАНСПОРТ ПРИ СЪЩИТЕ ГОРНИ УСЛОВИЯ.

