

# Hydroguard One System



Полимерно модифицирана, циментова еднокомпонентна хидроизолационна суспензия



- » Подходяща за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности
- » Идеална за мазета, бетонни елементи, мокри помещения (напр. бани) и др.
- » Защита срещу карбонизация на бетона
- » Отлична обработваемост

- » Подходяща за положително и отрицателно налягане на влага
- » Висока пропускливост на водни пари
- » Некорозивна (без хлоридни йони и вар)
- » Употреба на закрито и на открито

**Hydroguard One System** (Hydroguard One 40 + вода) е полимерно модифицирана, циментова еднокомпонентна хидроизолационна суспензия. Съдържа ново поколение хидрофобни полимери и избрани кварцови агрегати, които осигуряват висока водоизолационна защита, механична якост и отлична адхезия към конструктивни основи.

Класифицирана е като покритие за повърхностна защита на бетон съгласно стандарти **EN 1504-2 & EN 1504-9:2008** (Принцип **MC** - контрол на влагата – Метод 2.3, Принцип **IR** – увеличаване на съпротивлението чрез ограничаване на съдържанието на влага – Метод 8.3).

# Hydroguard One System

Полимерно модифицирана, циментова,  
единокомпонентна хидроизолационна  
суспензия

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

**Hydroguard One System** (Hydroguard One 40 + вода) е подходяща за хидроизолация на хоризонтални или вертикални повърхности, изложени на частична или продължителна влага, сутеренни повърхности на закрито и на открито (преди запълване), мокри помещения (бани), стени, бетон, мазилки и

други структурни елементи. Осигурява защита срещу карбонизация на бетона. Подходящ за положително и отрицателно налягане на влага.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (Условия на измерване 20°C и 50% относителна влажност)	
Цвят	Сив, Бял
Съотношение на смесване	4.65 lt вода в 25 kg Hydroguard One 40
Максимален размер на зърното	600μm
Обемна плътност на сух разтвор	1,35±0,05Kg/l
Обемна плътност при пресен разтвор	2,00±0,05Kg/l
Температура на приложение	От +5°C до +35°C
Максимална дебелина на един слой	1 mm дебелина за един слой
Време на втвърдяване	60 min
Време за нанасяне на следващия слой	4-24 часа след предишния слой
Готов за лек пешеходен трафик	8 часа след последния слой
Разход	1.2-1.4kg/m <sup>2</sup> за mm слой

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА	
Пропускливоност на водни пари, EN ISO 7783-2	$s_D \leq 1m$ : Клас I, пропускливи (сив, бял)
Капиллярна абсорбция и пропускливоност на вода, EN 1062-3	$w \leq 0,05\text{kg}/\text{m}^2\text{h}^{0.5}$ , сив $w \leq 0,07\text{kg}/\text{m}^2\text{h}^{0.5}$ , бял
Адхезия към бетон (тест на опън), EN 1542	$\geq 0.90 \text{ N/mm}^2$ , сив $\geq 1.00 \text{ N/mm}^2$ , бял
Реакция на огън след нанасяне, EN 13501-1	A2-s1, d0 (бял, сив)

# Hydroguard One System

Полимерно модифицирана, циментова,  
единокомпонентна хидроизолационна  
сусpenзия

## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

**1. СУБСТРАТ - ПОДГОТОВКА:** За да се осигури добра адхезия, основата трябва да е здрава, чиста, без прах, масло, вар, катран и свободни елементи. Върху абсорбиращи основи леко накисване с вода преди употреба.

Върху основи с висока абсорбция (напр. тухли, газобетон, стари мазилки и др.) е препоръчително да се нанася **Eco Dur Aqua** на **KRAFT PAINTS**, разреден 1:1 до 1:2 с вода. Внимание! Грундът трябва да бъде правилно разреден, за да се абсорбира напълно и да се избегне образуването на филм върху повърхността на основата.

Върху неабсорбиращи основи се препоръчва използването на **Epoxy Aqua Floor Primer** на **KRAFT PAINTS** с едновременно нанасяне на кварцов пясък. Внимание! Полагането на хидроизолационния слой трябва да се извърши между 24 – 48 часа след грундиранието, като трябва да се внимава всяко отрицателно налягане на влагата да не влезе в контакт с грунда.

За необходимите поправки преди нанасяне (напр. заглаждане, изравняване, оформяне на фуги на връзките стена-под и др.) се избират подходящите ремонтни разтвори от **KRAFT PAINTS**.

**2. СМЕСВАНЕ:** В чист съд с чиста вода постепенно изпразнете съдържанието на опаковката, като бъркate непрекъснато с електрически миксер на ниска скорост (4,65L вода на 25 kg или 0,93 L вода на 5 kg **Hydroguard One 40**). Смесването трябва да се извърши внимателно, така че да не остане никакво количество продукт по стените или дъното на съда. Продуктът е готов за употреба, когато сместа стане хомогенна без бучки.

## ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

Време между последователните слоеве: 4 – 24 часа, в зависимост от условията на околната среда.

Да не се нанася при температури под +5°C и над +35°C, както и при относителна влажност над 65%.

Не нанасяйте върху замръзнали или много горещи основи.

Избягвайте дебелина на нанасяне повече от 1 mm/слой, тъй като могат да се образуват повърхностни капиллярни пукнатини.

В случай на запълване върху крайния хидроизолационен слой се полага специална мембрана (филм) за защита.

Не използвайте **Hydroguard One System** (**Hydroguard One 40 + вода**) в случай на свободно излагане на хидроизолацията на слънчеви лъчи като крайно покритие. В случая се препоръчва 2-омпонентната система **Hydroguard Elastic System WHITE** (**Hydroguard One 40 White**

+ **Hydroguard Elastic Resin**).

3. **ПРИЛОЖЕНИЕ:** Нанасянето на **Hydroguard One System** (**Hydroguard One 40 + вода**) се извършва с помощта на валик, четка или метална шпатула, на 2 слоя (най-малко, в зависимост от водния товар) с максимална дебелина 1 mm/на слой. Всеки следващ слой се нанася на кръст, след като предишният е изсъхнал достатъчно. Ако изминат 24 часа след последния слой, се препоръчва леко накисване с вода преди нанасяне на следващия.

Върху “взискателни” основи, които са подложени на интензивен стрес и вече имат микропукнатини – или могат да се появят – (напр. покриви, плувни басейни, балкони, резервоари и т.н.) се препоръчва използването на **Hydroguard Flex System** (**Hydroguard One 40 + Hydroguard Flex Resin**) или **Hydroguard Elastic System** (**Hydroguard One 40 + Hydroguard Elastic Resin**), и докато 1-вият хидроизолационен слой е още пресен, да се армира антиалкална фибромрежа (**Hydroguard Net 75** от **KRAFT PAINTS**). Мрежестите ленти се застъпват една върху друга с 10 см. Следващите хидроизолационни слоеве трябва изцяло да при покриват мрежата.

Във всеки случай, в критични зони на приложение (напр. строителни връзки, фуги, връзки стена-под, улуци и т.н.) също се препоръчва хидроизолационните слоеве да се подсилят локално с помощта на фибромрежа или полиестерно руно.

**4. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ:** Инструментите трябва да се почистят веднага след нанасяне с обилио количество вода, докато материалът е още пресен или по друг начин механично. Отстранете възможно най-много материал от инструментите преди почистване.

+ **Hydroguard Elastic Resin**).

В случай, че повърхността за нанасяне е подложена на разширение-свиване, вибрации, и се появили (или са на път да се появят) капиллярни пукнатини, тогава за употреба се препоръчват 2-компонентна хидроизолация **Hydroguard Flex System** (**Hydroguard One 40 + Hydroguard Flex Resin**) или **Hydroguard Elastic System** (**Hydroguard One 40 + Hydroguard Elastic Resin**). Запазвайте съществуващите разширителни фуги на основата и на големи повърхности създавайте нови приблизително на всеки 50 - 70 m<sup>2</sup> (в зависимост и от други технически спецификации – моля, обрънете се към Техническата поддръжка).

Не нанасяйте в случай на предстоящ дъжд поне през следващите 24 часа след нанасянето.

Препоръчва се повърхностите да се предпазват от силни вятърни течения и пряка слънчева светлина.

# Hydroguard One System

Полимерно модифицирана, циментова еднокомпонентна хидроизолационна супензия

## РАЗХОД

Разходът на сместа е около 1,2-1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm. Зависи от вида на основата, вида на топлоизолационните площи, както и от инструментите, условията и начина на полагане.

	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece  2884 / 1871
<b>23</b> DoP No 05.09	
<b>Hydroguard One 40 White</b>	
<b>EN 1504-2:2004</b>	
Рекация на огън	A2-s1, d0
Пропускливост на водни пар	Клас I
Капиллярна абсорбция и пропускливост на вода	w< 0.1 kg/m <sup>2</sup> , h0.5
Сила на адхезия чрез тест на опън	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Опасни вещества	Вижте SDS

	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece  2884 / 1871
<b>23</b> DoP No 05.10	
<b>Hydroguard One 40 Grey</b>	
<b>EN 1504-2:2004</b>	
<b>EN 1504-2:2004</b>	
Рекация на огън	A2-s1, d0
Пропускливост за водна пара	Клас I
Капиллярна абсорбция и пропускливост на вода	w< 0.1 kg/m <sup>2</sup> , h0.5
Сила на адхезия чрез тест на опън	≥ 0.8 N/mm <sup>2</sup>
Опасни вещества	Вижте SDS

06/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕСТВА ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

4/4

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за индикативна и трябва да бъде преразглеждана във всеки случай във връзка с всяко конкретно приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за всяко приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и уебсайта [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com), както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителът/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани повреди след използване на продукта.

## ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:  
+00359 2 841 1012  
[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)



Безплатен номер  
0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00  
e-mail: [office@druckfarben.bg](mailto:office@druckfarben.bg)

## ОПАКОВКА - НЮАНСИ

Продуктът е опакован в 25Kg, 5Kg хартиени торби дс клапан(Hydroguard One 40) в сив и бял нюанс.

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се на дървени палети и в суха среда с температура над 5°C в продължение на 12 месеца от датата на производство.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Внимателно прочетете и следвайте всички предпазни мерки и предупреждения върху етикета на продукта. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на този продукт.

Телефон на токсикологичния център:

**+359 2 915 4411**

