

Joint PU 25



Полиуретанов адхезивен
уплътнител

» **Висока устойчивост
на механичен стрес**

» **Висока
еластичност**

» **Висока устойчивост на УВ
лъчи и влага**

» **Може да се
боядисва**

JOINT PU 25 е еднокомпонентен адхезивен уплътнител на полиуретанова основа под формата на тиксотропна паста, която при излагане на въздух се превръща в еластична и кохезионна маса. Препоръчва се за уплътняване и спояване на подобни или различни материали в строителството и промишлени приложения. Прилепва към повечето основи, като керамика, цимент, стъкло, дърво, поцинковани листове и др. и е подходящ за уплътняване на вертикални и хоризонтални фуги с голяма подвижност. Може да се боядисва с обикновени бои.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тиксотропия	Без увисване
Време за образуване на повърхностна мембрана	120 – 240 min (23°C, 50% RH)
Скорост на втвърдяване	2-3mm / 24h (23°C, 50% RH)
Плътност	1,27 gr/ml
Твърдост – Шор А	30±3
Капацитет на възстановяване (100% удължение за 24 часа)	>90%
Относителна функционална деформируемост	20%
Якост на опън (ISO 8339)	0,82 N/mm ²
Якост при 100% разтягане (ISO 8339)	0,41 N/mm ²
Удължение при скъсване (ISO 8339)	450%

Joint PU 25

Полиуретанов адхезивен
уплътнител

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста и без прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци от боя и др.
- » Препоръчва се почистване с телена четка и след това със съгъстен въздух, ако има такъв. Металните повърхности трябва да бъдат обезмаслени с KRAFT WHITE SPIRIT.
- » За да избегнете замърсяване по краищата на фугите, поставете маскираща лента по дължината, но не забравяйте да я отстраните веднага след запечатването и преди материалът да се втвърди.
- » Нанесете върху фугата с помощта на пистолет или въздушен пистолет. Изрежете дюзата до отвор според ширината на уплътняването. Загладете повърхността с шпатула, докато материалът е все още влажен.
- » Ширината на фугата не трябва да бъде по-малка от 5 mm или повече от 50 mm. Дълбочината на уплътняване трябва да бъде половината от ширината за ширини, по-големи от 2 cm, и почти равна на нея за ширини, по-малки от 2 cm.
- » Където е необходимо, дълбочината на запечатване трябва да се регулира с BACK FILLING (експандиран полиетиленов шнур), за да се избегне залепването на материала към дъното и по този начин да се позволи свободно следване на разширения и свивания. Ако дълбочината не е подходяща за поставяне на BACK FILLING, препоръчително е да поставите полиетиленово фолио (RELEASE FILM) на дъното, за да избегнете залепване.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 40°C.
- » Материалът не е подходящ за продължително излагане на вода.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

» Почистване: Почистете незабавно инструментите и остатъците от продукта KRAFT WHITE SPIRIT. След като материалът е втвърден, той може да бъде отстранен механично.

ОПАКОВКА

Предлага се в бял цвят, в патрони от 310 ml и в опаковки за колбаси от 600 ml.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо място, при температура между 5°C и 35°C и до 12 месеца от производството.

11/23 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕСТВА ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и нашия уебсайт www.kraftpaints.gr, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заказателят носи изключителна отговорност за всички нежелани последствия след употреба на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:
+00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.bg