

LevelWall One



Подсилена с влакна, водоотблъскваща,
еднослойна мазилка на циментова основа

- » **Изключителна обработваемост**
- » **Лесна за полагане**
- » **Спестява време (при съгъстен график)**
- » **Едновременна икономия на труд и материали**
- » **Довършителна текстура, подобна на традиционните довършителни мазилки**

ОПИСАНИЕ

LevelWall One е подсилена с влакна, водоотблъскваща, бяла, циментова еднослойна мазилка, която замества основната и крайна мазилка при дебелини до 2.5 cm/слой. Съдържа в състава си специални, естествени, активни добавки, които инхибират образуването на пукнатини от свиване & дехидратация, като в същото време предлага тиксотропност, силна адхезия, отлична обработваемост и механична якост, което го прави подходящ за подмяна на основната мазилка.

- » **Устойчивост на температурни промени**
- » **Нулево свиване и пукнатини от дехидратация**
- » **Отлична адхезия към основата**
- » **Паропропусклив**
- » **Вътрешно и външно използване**

инертния материал предлага текстура на завършек, подобен на традиционните довършителни мазилки.

Съдържа естествени хидравлични рециклирани свързващи вещества (Recycled Green Technology).

Класифицира се като мазилка тип OC CSIII Wc1 според EN 998-1.

LevelWall One

Подсилена с влакна, водоотблъскваща, еднослойна мазилка на циментова основа

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

LevelWall One се използва като еднослойна мазилка, заместваща двата слоя традиционни мазилки (основа + финал), спестявайки време и улеснявайки полагането. Има краен резултат подобен на

традиционните мазилки. Подходящ продукт за малки и големи повърхности. Вътрешно и външно ползване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (Условия на измерване 20°C и 65% относителна влажност)	
Цвят	Бял
Съотношение на смесване	4.5 l вода в 25kg LevelWall One
Размер на зърното (max)	1mm
Обемна плътност на суха мазилка,	1.55 ±0,05kg/l
Обемна плътност на прясна мазилка	2.05 ±0,05kg/l
Температура на полагане	от +5°C до +35°C
Дебелина на нанасяне	до 2.5 cm
Отворено време	1.5 часа
Разходна норма	14 kg/m ² на cm на слой

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Якост на огъване след 28 дни, EN 1015-11	≥ 2,5 MPa
Якост на натиск след 28 дни, EN 1015-11	≥ 4.5 MPa
Капилярна водопоглъщаемост (c), EN 1015-18	c ≤ 0,40 kg/(m ² min ^{0,5})
Адхезия към циментова основа бетон • след стандартни условия, EN 1015-12 • след цикли на изветряне, EN 1015-21	≥ 0,50N/mm ² , FP: B ≥ 0,40N/mm ² , FP: B
Пропускливост на водни пари след цикли на изветряне, EN 1015-21	≤ 1 ml/cm ² след 48 часа
Паропропускливост на втвърдената мазилка (μ) EN 1015-19	15/35
Топлопроводимост (λ10, dry), EN 1745	0,82W/mK
Реакция на огън, EN 13501-1	Euroclass A1

LevelWall One

Подсилена с влакна, водоотблъскваща, еднослойна мазилка на циментова основа

УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

1. **ОСНОВА - ПОДГОТОВКА:** **LevelWall One** се нанася върху стени, бетонни повърхности или обичайни строителни материали след нанасяне първо на свързващ грунд (напръскване/грубо покритие). Върху абсорбиращи основи първо намокнете с вода, а върху неабсорбиращи основи нанесете **Bonding Primer** от **KRAFT Paints**. Повърхността на нанасяне трябва да бъде чиста, здрава, без застояла вода, прах, масло, варовик, катран и свободни елементи.

2. **СМЕСВАНЕ:** В чист съд добавете 4.5 – 5.5 литра чиста вода и постепенно изпразнете съдържанието на 25-килограмова торба с **LevelWall One**, докато постоянно разбърквате с нискооборотна електрическа бъркачка. За пръскаща машина добавете 5.5l вода на 25 kg **LevelWall One**.

Смесването трябва да се извършва внимателно, така че да не остава никакво количество продукт по стените или дъното на съда. Продуктът е готов за употреба, когато сместа стане хомогенна без бучки. Разбъркайте отново след 5 минути.

3. **ПОЛАГАНЕ:** Поставайки "майките" на мазилката, нанесете

продукта с маламашка, шпатула или шприц машина с дебелина до 2,5см. Докато мазилката е мокра, изравнете повърхността ѝ с помощта на подходяща метална шпатула, като я нанесете върху „майките“. Отстранете „майките“, за да избегнете пукнатини. Когато мазилката започне да стяга, изгладете повърхността с помощта на гъба.

В местата на свързване на различни строителни материали и повишени изисквания, армирайте с антиалкална стъклена мрежа.

За шпакловка над 2,5 см приложението има два слоя: нанесете мазилката на приблизително 2/3 от крайната ѝ дебелина, след което поставете мрежата от фибростъкло. Веднага след като първият слой стегне, продължете шпакловането до постигане на крайната дебелина чрез нанасяне „мокро върху мокро“.

4. **ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ:** Инструментите трябва да се почистят веднага след използване обилно с вода докато материалът е все още мокър, или по друг начин механично. Премахнете възможно най-много материал от инструментите преди да ги измиете.

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Не нанасяйте при температури под +5°C и над +35°C и относителна влажност 65%.

Време между последователните слоеве: 30-60 минути, в зависимост от условията на околната среда

Не нанасяйте в случай на предстоящ дъжд поне през следващите 24 часа след нанасянето.

Препоръчва се повърхностите да бъдат защитени от силен вятър

течения и пряка слънчева светлина.

В периоди на високи температури (топли месеци) се препоръчва леко намокряне на крайната повърхност за 24 - 48 часа след нанасяне

Време за изглаждане: приблизително след около 1 час, в зависимост от условията на околната среда.

Не добавяйте **LevelWall one**, цимент, гипс, вар или инертни материали.

Не добавяйте повече вода, когато сместа започне да се втвърдява.

LevelWall One

Подсилена с влакна, водоотблъскваща,
 еднослойна мазилка на циментова основа

ОПАКОВКИ – ЦВЕТОВЕ

Продуктът е пакетирани в 25kg, хартиени торби. Бял цвят.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 14 kg/m²/1cm

СЪХРАНЕНИЕ


Съхранявайте върху дървени палети и в суха среда при температури над 5°C за 12 месеца от датата на производство.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА

Внимателно прочетете и следвайте всички предпазни мерки и предупреждения върху етикета на продукта.
 За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на този продукт.

Клиника по Токсикология към МБАЛСА „Н.И.Пирогов“:

(+ 359 02) 9154 411

	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
24 DoP No 05.24 LevelWall One EN 998-1:2016 One-coat rendering mortar for use on external walls, ceilings and columns (OC CS III)	
Reaction to fire	Euroclass A1
Water Absorption	Wc 1
Water Vapour Permeability (μ)	15/35
Water Permeability after Weathering Cycles	≤ 1ml/cm ²
Adhesion after Weathering Cycles	≥ 0,40 MPa (FP: B)
Thermal Conductivity (λ _{10,dry})	0.82 W/m·K (Tab. Value, P=50%)
Durability (against Freeze-Thaw)	NPD
Dangerous Substances	See SDS

COMPANY CERTIFIED BY

- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 140001
- ✓ ISO 50001
- ✓ ISO 45001

09/24 **ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕСТВА ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ ТОЗИ ПРОДУКТ**

4/4

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последици след употреба на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr

Безплатен номер 0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.bg