

# Master™ Basics



РАЗРЕЖДАНЕ  
5 - 15%



ПОКРИТИЕ  
10 - 12m<sup>2</sup>/L



ПРИЛАГАНЕ  
четка, валик или  
безвъздушен пистолет



ИЗСУШАВАНЕ  
1 - 2 часа

Основен цвят  
с високо  
качество

## » Висока сила на тониране

Основни бои с високо качество за тониране на емулсионни и акрилни бои. Отличава се с висока сила на тониране, за създаване на безкраен брой нюанси. Ако се нанася самостоятелно, се характеризира с висока измиваемост. Също така е лесен за употреба, почти без мирис и лесен за нанасяне, с равномерно изравняване.

A/a (WB) Вътрешни матови стени и тавани (Гланц <25@60°).

- VOC Гранична стойност: 30гр/л.
- Максимално VOC съдържание на готовия за употреба продукт:  
29 гр/л.

## » Ефективно покритие

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.24-1.42 g/mL*								
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	54% (±3) *								
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	105KU (±15) *								
Вискозитет на боята ASTM D 562-05 @ 25°C	80 KU (±15) *								
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	<3 GU *								
Ниво на гланц @ 85° ISO 2813	<10 GU *								
pH	8.5 - 9.7								
Покритие на слой	10 - 12 m <sup>2</sup> /L**								
Препоръчителна дебелина на сухия слой (2 слоя)	75µm (±10)								
Цветни координати ASTM E 308-99 @ D65 10°	(±1)	10	11	30	42	50	60	80	90
	X	66	12	27	32	6,4	5,6	8	3
	Y	70	9,4	15	28	6,6	11	8,0	4
	Z	7,7	5,7	4,3	7,2	21	7,2	6	4

\* В зависимост от нюанса и основата за тониране.

\*\* В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.

## » Лесен за смесване

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете горния слой (самостоятелно MASTER BASICS или боя, тонирана с MASTER BASICS), нанесете един слой грунд на водна основа, като напр. KRAFT ECO DUR AQUA, KRAFT HAFT, или KRAFT GO PRIMER.
- » Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY, или подходящия ремонтен материал KRAFT.
- » Върху повърхности с петна: Първо използвайте подложката KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » Смесване с емулсионни/акрилни бои: Ако се използва за тониране на бели бои, сместа трябва да се разбърка много добре на ръка или с механична бъркалка за боя преди нанасяне.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Преди да започнете боядисването, разрежете боята 5-15% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Може да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Нанесете 2 слоя KRAFT MASTER BASICS или боядисайте с KRAFT MASTER BASICS за идеален резултат.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 5-7 часа.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Избягвайте кърпене след завършване на боядисването. Лека разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да причини неравномерност на цвета или гланца. Ако е необходимо, препоръчително е да нанесете повторно покритие върху цялата повърхност.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C, и при относителна влажност 65%, или по-висока.

## ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете веднага инструментите с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

## ОПАКОВКА

Предлага се в 8 готови нюанса (10-жълто, 11-тухлено червено, 30-червено, 42-охра, 50-синьо, 60-зелено, 80-кафяво, 90-черно) в 0.180L, 0.375L, 0.750L и 3L контейнери

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

**+359 2 915 4411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

