

Master™ Easy Clean



РАЗРЕЖДАНЕ
8 - 15%



ПОКРИТИЕ
12 - 16m²/L



ПРИЛАГАНЕ
четка, валик или
безвъздушен пистолет



ИЗСУШАВАНЕ
1 - 2 часа

Премиум висока устойчивост
миеща се емулсионна боя

» Висока устойчивост на миене, триене, петна и изгаряне

Изключително издръжлива боя за вътрешни стени. Благодарение на специалната си формула с технологията 3M™ Ceramic Microspheres, тя е идеалното решение за боядисване на стени, които често се замърсяват и се нуждаят от издръжливост срещу често почистване и полиране, като например детски спални, детски градини, коридори с голям трафик, училища и др.. Master Easy Clean е сертифицирана с най-добрата европейска доброволна програма Indoor Air Comfort™ GOLD като най-добър в класа продукт от организацията Eurofins с изключително ниски емисии на VOCs, допринасящи за по-здравословен въздух в затворени помещения и по-добро качество на живот. Благодарение на подхода Biomass Balance (REDcert2 сертифициране) Master Easy Clean има също така намалени емисии на CO₂ до 235Kg/тон произведен продукт, като същевременно е заменила до 68% минерални суровини, необходими в производствената верига, с рециклируема биомаса. Предлага се в опаковка от 46% рециклирана пластмаса. Master Easy Clean създава специално усещане за меко покритие „полумат от яйчена черупка“, подсилено от осветлението и архитектурата на стаята, придавайки блестящи нюанси и усещане за чистота, което го прави идеален за пространства с естетически привлекателен вид, всекидневни. Подходящ и за детско обзавеждане и играчки (EN71-3). Master Easy Clean е и първата сертифицирана веган боя в Гърция.

A/a (WB) Вътрешни матови стени и тавани (Гланц <25@60°).

- VOC Гранична стойност: 30гр/л.
- Максимално VOC съдържание на готовия за употреба продукт: 1 гр/л

» Специална формула с технология против пръски

» С 3M™ керамични микросфери

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид свързващо вещество	акрил
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.26 - 1.45 g/mL*
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251-03	57% (±3)*
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	115 KU (±15)
Вискозитет на прилагане ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	4 GU (±2)
Ниво на гланц @ 85° ISO 2813	10 GU (±5)
pH	8.5 - 9.5
Индекс на белота ASTM E 313-98	88,7 (±1,0)**
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0,3 (±0,5)**
Покритие на слой	12 - 16 m ² /L***
Препоръчителна дебелина на сухия слой (2 слоя)	70 µm (±5µm)
Устойчивост на мокро триене EN ISO 11998:2006	Клас 1
Практическа възможност за миене на органични покрития ASTM D 4828	Степен 6
Устойчивост на изгаряне ASTM D 6736	24,3% увеличаване на гланца

* В зависимост от нюанса и основата за тониране.

** Само за бяло.

*** В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е гладка, суха, чиста и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и т.н. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » Върху нови или измазани повърхности: Изисква се да бъде напълно втвърдена. Преди нанасяне на горния слой нанесете един слой грунд на водна основа KRAFT ECO DUR AQUA.
- » Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY, или подходящ ремонтен материал KRAFT.
- » Върху повърхности с петна: Първо използвайте подложката KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » Върху дървени повърхности: Преди нанасяне на горния слой нанесете един слой KRAFT VELATOURA AQUA.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Преди да започнете боядисването, разрежете боята 8-15% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Може да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » За перфектен финиш на нови, измазани или гладки повърхности се препоръчва валик с 0,5 - 0,8 см микрофибър.
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тониране.
- » За цвят и консистенция на финиша е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. При различни партидни номера е препоръчително да се смесят в по-голям съд.
- » Не нанасяйте при температури под 5°C или над 35°C, и при относителна влажност 65%, или по-висока.
- » Нанесете 2 слоя KRAFT MASTER EASY CLEAN за идеален резултат.
- » Минимално време за повторно нанасяне 24h.
- » За екстремни промени в цвета или преди нанасяне на тъмни нюанси, оцветете грунда KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA първо с по-светъл нюанс от същата цвятова група.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете веднага инструментите с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте я преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Боядисаните повърхности може да почистите нежно с мека гъба и вода, а при упорити петна – с малко количество препарат, поне 15 дни след боядисване. НЕ използвайте груби гъби. Тъмните нюанси са по-малко устойчиви на често измиване.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло и P, D, A тониращи основи, в контейнери от 1L, 3L и 10L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

