

# Master™ Hydrocontrol



РАЗРЕЖДАНЕ  
5 - 10%



ПОКРИТИЕ  
8 - 10m<sup>2</sup>/L



ПРИЛАГАНЕ  
четка, валик или  
безвъздушен пистолет



ИЗСУШАВАНЕ  
1 - 2 часа

Висококачествена емулсионна боя  
за кухни и бани

### » Прекрасен ултра матов финиш

### » Устойчив на развитие на плесени

### » Висока измиваемост

Емулсионна боя с високо качество. Тя е сертифицирана като продукт с ниски емисии на VOCs съгласно строгите стандарти на известния доброволен етикет Indoor Air Comfort™ от организацията Eurofins, допринасяща за по-здравословен въздух в затворени помещения. Благодарение на своите изотермични свойства и на микро стъклените перли във формулата ѝ, има тенденция да балансира температурата на стените и да предотвратява кондензацията на натрупаните водни пари, причинени от температурната разлика. Освен това е устойчива на растеж на плесен по повърхността ѝ и е оценена от международно акредитирания микробиологичен институт IMSL. Нейните двойни свойства я правят идеална за домашни интериори с висока влажност, където се образуват водни пари, с лоша вентилация и/или липса на естествена светлина, като бани, WCs, кухни, мазета и др. Почиства се лесно и е издръжлива на често миене и препарати. Има слаба миризма. Благодарение на много ниския си гланц, ефективно покрива всички несъвършенства, създавайки ултра матов финиш.

A/a (WB) Вътрешни матови стени и тавани (Гланц <25@60°).

- VOC Гранична стойност: 30гр/л.
- Максимално VOC съдържание на готовия за употреба продукт: 29 гр/л

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид свързващо вещество	PVA-VeoVa / S-Ac
Плътност ISO 2811 @ 25 °C	0.98 g/mL (±0.05)
Съдържание на сухи частици w/w ISO 3251	60% (±3)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	105KU (±15)
Вискозитет на прилагане ASTM D 562-05 @ 25°C	85KU (±15)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	<2.5 GU
Ниво на гланц @ 85° ISO 2813	<2.5 GU
pH	8.5 - 9.5
Покритие на слой	8 - 10 m <sup>2</sup> /L*
Препоръчителна дебелина на сухия филм (3 слоя)	120 µm (±20)
Устойчивост на развитие на плесени BS 3900-G6	<1% растеж на плесен след 12 седмици **

\* В зависимост от нивото, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.  
\*\* Въз основа на различни видове гъбички.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд на водна основа, като например KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT HAFT.
- » Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY, или подходящия ремонтен материал KRAFT.
- » Върху боядисани повърхности, с петна и/или плесен: Първо почистете повърхността с KRAFT MOLD BLOCKER и използвайте подложката KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA като основа.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Преди да започнете боядисването, разреждете боята 5-10% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Може да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тониране.
- » За нюанс и консистенция на финиша е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. При различни партидни номера е препоръчително да се смесят в по-голям съд.
- » Бялото може да се оцвети с основните цветове KRAFT MASTER BASICS за безброй светли нюанси.
- » Нанесете 2-3 слоя KRAFT MASTER HYDROCONTROL за идеален резултат.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 4-6 часа.
- » Суха на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Избягвайте къпене след завършване на боядисването. Лека разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да причини неравномерност на цвета или гланца. Ако е необходимо, препоръчително е да нанесете повторно покритие върху цялата повърхност.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C, и при относителна влажност 65%, или по-висока.

## ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете веднага инструментите с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте на хладно място, като избягвате слънчева светлина или замръзване.
- » Може да почистите боядисаните повърхности нежно с мека гъба и вода, а при упорити петна – с малко количество препарат, най-малко 15 дни след боядисване. Поради ултра матовия финиш, гланцът на повърхността може да се увеличи след измиване.

## ОПАКОВКА

Предлага се в бяло, в контейнери от 750ml, 3L и 10L, и основа за тониране P в контейнери от 1L, 3L и 10L.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

**+359 2 915 4411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

