

Master™



РАЗРЕЖДАНЕ
5 - 15%



ПОКРИТИЕ
12-14m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ:
четка, валик или
безвъздушен
пистолет за пръскане



ИЗСЪХВАНЕ
1 - 2 часа

Висококачествена
емулсионна боя

» Висока степен на покритие» Много добра възможност за миене » Устойчив на образуване на плесени

Висококачествена емулсионна боя за стени с високо качество за вътрешни стени, гипсокартон и др. Тя е сертифицирана по доброволната програма **Indoor Air Comfort™** на организацията **Eurofins** с изключително ниски емисии на ЛОС, допринасящи за по-здравословен въздух в помещенията. Съдържа фунгицидни добавки които предпазват сухия му филм от плесени, и е подходящ за влажна среда. Почиства се лесно и е много устойчива на миене с детергенти. Благодарение на много ниския си блясък тя ефективно прикрива несъвършенствата, като създава равномерно матово покритие. Яркото бяло и хилядите му нюанси се запазват дълго време, като естетически обновяват всяко помещение. Нанася се лесно, с равномерно изравняване и лека миризма.

A/a (WB) Вътрешни матови стени и тавани (гланц <25@60°).

- Гранична стойност на ЛОС: 30гр/л.
- Максимално съдържание на ЛОС в готовия за употреба продукт: 29 гр/л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	PVA-VeoVa
Плътност ISO 2811 @ 25 °C	1.33-1.49 g/mL*
Съдържание на твърди вещества об.% ISO 3251	60% (±3)*
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15)
Вискозитет при приложение ASTM D 562-05 @ 25°C	80KU (±15)
Ниво на блясък 60° ISO 2813	<4 GU
Ниво на блясък 85° ISO 2813	<7 GU
pH	8.5 – 9.5
Индекс на белота ASTM E 313-98	86.0 (± 2)**
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0,5 (±0.5)**
Разход на един слой	12-14m ² /L***
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2)	75µm(±5)
Водоустойчивост EN 2812-3	Без промяна
Устойчивост на влажно търкане ASTM 2486-06	3000-8000 цикъла

* В зависимост от нюанса и основата

** за оцветяване. Само за бяло.

*** В зависимост от нюанса, метода на нанасяне и абсорбцията на

Master

Висококачествена емулсионна боя

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добро залепване, повърхността трябва да бъде суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на въздействието му.

- » **Върху нови повърхности:** Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд на водна основа, като например KRAFT ECO DUR AQUA, или KRAFT HAFT.
- » **Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт:** Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY или съответния ремонтен материал на KRAFT.
- » **Върху боядисани повърхности, с петна и/или мухъл:** Използвайте първо основния слой KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA. В случай на мухъл, преди грундирането отстранете мухъла с помощта на KRAFT MOLD BLOCKER.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Преди да започнете да боядисвате, разрежете боята с 5-15 об.% с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет за пръскане.
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тониране.
- » За постигане на постоянство на нюансите и финалното покритие е препоръчително да се използват контейнери с един и същ партиден номер. В случай на различни партидни номера се препоръчва те да бъдат смесени в по-голям контейнер.
- » Бялото може да се оцвети с основните цветове KRAFT MASTER BASICS за безброй светли нюанси.
- » Нанесете два слоя KRAFT MASTER за идеален резултат.
- » Върху таваните по желание могат да се използват 2 слоя от фотокаталитичната боя KRAFT MASTER CLEAN AIR.
- » Минимално време за повторно нанасяне на покритието: 4 - 6 часа За тъмни нюанси: 24 часа.
- » Сухо при докосване: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Ако се избере тъмен нюанс с ниска покривност или нюанс със съответното обозначение от цветовата палитра на KRAFT INSPIRED COLLECTION, се препоръчва предварително да се нанесе KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA, оцветен в по-светъл нюанс от същото цветово семейство.

- » Избягвайте залепване след завършване на боядисването. Малка разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да доведе до неравномерност на цвета или гланца. Ако е необходимо, препоръчително е да се нанесе ново покритие на цялата повърхност.
- » Не прилагайте при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

УКАЗАНИЯ ЗА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО

- » Почистете инструментите незабавно с топла вода и сапун.
- » Затворете контейнера добре, за да запазите материала в добро състояние за бъдеща употреба.
- » Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Можете да почиствате боядисаните повърхности внимателно с мека гъба и вода, а в случай на упорити петна - с малко количество почистващ препарат, най-малко 15 дни след боядисването. Тъмните нюанси са по-малко устойчиви на често миене.

ОПАКОВКА

Предлага се в бял цвят, в опаковки от 375 мл, 750 мл, 3 л и 10 л, и в тониращи основи P, T, D, A в опаковки от 1 л, 3 л и 10 л.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Телефон на Центъра за натравяния МБАЛСА „Н.И. Пирогов“ : +359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температура между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не се използват.

06/2023 ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ: технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това горната информация следва да се счита за ориентировъчна и във всички случаи следва да се преразгледа във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания технически паспорт и с нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след като се свържете с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, докато във всеки случай потребителят / заявителът носи изключителна отговорност за всички нежелани последици след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.bg