

Metal 3in1™ Classic



РАЗРЕЖДАНЕ
0-5%



ПОКРИТИЕ
7-9m²/L



ПРИЛАГАНЕ
четка, валик или
безвъздушен пистолет



СУХА НА ДОПИР
2-3 часа

Антикорозионна боя
за метали

» Отлична антикорозионна защита

Висококачествена алкидна емайл боя за метали на базата на разтворители. Може да се нанася директно върху ръждясали метални повърхности без предварително използване на антикорозионен грунд за метал. Нейната усъвършенствана формула осигурява висока антикорозионна защита на всяка нова или стара метална повърхност, като парпети, гаражни врати и др., предотвратявайки ново образуване на ръжда. Създава твърди повърхности, устойчиви на неблагоприятни атмосферни условия и замърсяване на въздуха. Съхне бързо и равномерно. Отличава се с отлично изравняване и лесно нанасяне, създавайки лъскава, гладка и издръжлива повърхност с перфектен финиш.

A/и (SB) Ефективни покрития в една опаковка

- VOC Гранична стойност: 500гр/л
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 499гр/л

» Висока трайност

» Превъзходен финиш

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид свързващо вещество	алкид/PU смоли
Плътност ISO2811 @ 25 °C	0.93-1.21 g/mL*
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	65% (±10)*
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	80 KU (±15)*
Вискозитет на прилагане ASTM D 562-05 @ 25°C	65 KU (±10)
Ниво на гланц 20° ISO 2813	>70.0 GU
Ниво на гланц 60° ISO 2813	>90.0 GU
Индекс на белота ASTM E 313-98	75.0 (±5)**
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	1.2 (±1.0)**
Време за съхнене (Рекордер) ASTM D-5895	1 – 3 h
Напречен разрез (Адхезия) ISO 2409	Клас: 0 (<5% дефолиация върху метален панел R-36)
Покритие на слой	7-9m ² /L***
Препоръчителна дебелина на сухия слой (2 слоя)	100µm (±10µm)

* В зависимост от нюанса

** Само за бялото

*** В зависимост от нюанса, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.

Антикорозионна боя за метали

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

» За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, остатъци и мехури от бои. В случай на ръждясали части, шлайфайте повърхността с подходяща шкурка. Препоръчва се мокро шлайфане за подготовка на повърхността, за да се избегне образуването на прах и излагането на него.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » В случай на очакван дъжд, избягвайте прилагането през следващите 5 дни.
- » Да се прилага само на открито или добре проветриво място.
- » Преди да започнете боядисването, разрежете продукта до 5% v/v с KRAFT BRUSH SOLVENT или KRAFT NITRO 1100 за нанасяне с безвъздушен пистолет, и разбъркайте добре. За по-кратко време на сушене и по-висока твърдост, добавете до 8% v/v KRAFT HARD METAL EXTRA втвърдител.
- » Може да нанасяте с четка, валеж или безвъздушен пистолет.
- » За цвят и консистенция на финиша е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. При различни партидни номера е препоръчително да се смесят в по-голям съд.
- » Нанесете 2-3 слоя KRAFT METAL 3in1 CLASSIC за идеален резултат, с дебелина на крайния сух филм над 90 µm.
- » Обърнете специално внимание на пълното покриване на трудни части, като вдлъбнатини, за да предотвратите проникването на влага.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24 часа.
- » Суха на допир: 2-3 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C, и при относителна влажност 65%, или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете веднага инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Боядисаната повърхност не трябва да се използва по-рано от 48 часа след боядисването и освен ако не е напълно суха.
- » Боядисаната повърхност не трябва да се мие по-рано от 30 дни след нанасяне.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло гланц и в 14 нюанса, в контейнери от 0.75L и 2.5L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

