

Metal Primer



РАЗРЕЖДАНЕ
5 - 10%



ПОКРИТИЕ
8-10 m²/L



ПРИЛАГАНЕ
четка, валик,
безвъздушен пистолет



СУХА НА ДОПИР
2-3 часа

Грунд за
метални
повърхности

» Допринася за антикорозионна защита

Висококачествен алкиден субстрат на базата на разтворители за вътрешни и външни повърхности. Подходящ за повторно покриване на метални, дървени и други повърхности след грундиране и преди финално покритие. Допринася за антикорозионна защита; съхне бързо и се шлайфа лесно.

(A/и) (SB) Ефективни покрития в една опаковка

- VOC Гранична стойност: 500гр/л
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 499гр/л

» Запълва повърхността, изглаждайки несъвършенствата

» Подобрява адхезията

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид свързващо вещество	алкидни смоли
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.44 g/mL(±0.03)
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	70% (±5)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	95 KU (±15)
Вискозитет на прилагане ASTM D 562-05 @ 25°C	70 KU (±15)
Ниво на гланц @60° ISO 2813	<15.0GU*
Ниво на гланц @ 85° ISO 2813	<25.0GU
Индекс на белота ASTM E 313-98	79.0 (±3)
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	2.0 (±1)
Напречен разрез (Адхезия) ISO 2409	Клас: 0 (<5% дефолиация върху метален панел R-36)
Покритие на слой	8-10 m ² /L*
Препоръчителна дебелина на сухия слой (1-2 слоя)	40-80µm

* В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция. Само за бяло.

Metal Primer

Грунд за
метални
повърхности

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха и почистена от прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. В случай на ръждавали части, шлайфайте повърхността и отстранете остатъците. Препоръчва се мокро шлайфане за подготовка на повърхността, за да се избегне образуването на прах и излагането на него.

- » Върху нови метални повърхности: Нанесете 1 слой KRAF RUST BLOCKER преди нанасяне и след това 1-2 слоя KRAFT METAL PRIMER.
- » Върху дървени повърхности: Нанесете 1 слой KRAFT WOOD CARE за защита от насекоми и гъбички преди нанасяне и след това 1-2 слоя KRAFT METAL PRIMER.
- » Върху стени и мазилки: Шлайфайте и нанесете 1-2 слоя KRAFT METAL PRIMER. След това нанесете горния слой.
- » Оставете новите повърхности от мазилка или бетон да изсъхнат напълно най-малко 30 дни преди нанасяте на боята.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Продуктът е готов за употреба. Ако е необходимо, първо разреждете продукта, като добавите 5-10% v/v KRAFT BRUSH SOLVENT или до 10% v/v KRAFT NITRO 1100 за нанасяне с безвъздушен пистолет, и разбъркайте добре.
- » Може да го нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Нанесете 1-2 слоя KRAFT METAL PRIMER за идеален резултат. След това нанесете 2 слоя от избрания горен слой KRAFT.
- » Да се прилага само на открито или добре проветриво място.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24 часа.
- » Суха на допир: 2-3 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C, и при относителна влажност 65%, или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете веднага инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло, в контейнери от 0.75L и 2.5L.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, консултирайте се с информационния лист за безопасност на материала.

Телефон на токсикологичния център:

+3592 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

09/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последиствия след употреба на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:
+00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg