

Minio



Високоэффективен
антикорозионен грунд



РАЗРЕЖДАНЕ
5%



ПОКРИТИЕ
17-19m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, валик,
безвъздушен
пистолет



СУХ НА ДОПИР 1 -
2 часа

» Безоловен

Антикорозионен субстрат с висока ефективност за метални повърхности, с нова технология без оловен оксид. Осигурява дълготрайна защита, благодарение на формулата си, съдържаща силни антикорозионни добавки от следващо поколение, както и силна адхезия върху черни повърхности. Изсъхва бързо и се отличава с голямо покритие, нанасяне с четка и изравняване.

(А/и) (SB) Еднокомпонентни ефективни покрития

- ЛОС гранична стойност: 500гр/л
- Максимална концентрация на ЛОС на готовия за употреба продукт: 400гр/л

» Дълготрайна защита

» Силна адхезия

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	Алкидни смоли
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.45 g/mL (±0.02)
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251	73% (±5)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	105 KU (±10)
Вискозитет при приложение ASTM D 562-05 @ 25°C	75 KU (±15)
Ниво на гланц при 60° ISO 2813	<25 GU
Време за изсъхване (Рекордер) ASTM D-5895	1-2 h
Решетъчни разрези (Адхезия) ISO 2409	Клас: 0 (<5% дефолиация върху метален панел R-36)
Покритие за един слой	17 - 19 m ² /L*
Препоръчителна дебелина на сухия слой (1-2 слоя)	40-80 μm

* В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- » За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха и без прах, остатъци, боя и др. В случай на ръждясали части, шлайфайте повърхността с подходяща шкурка. За премахване на мазнини, използвайте KRAFT BRUSH SOLVENT. Препоръчва се мокро шлайфане за подготовка на повърхността, за да се избегне образуването на прах и излагането му на въздействието му.
- » Върху нови метални повърхности: Нанесете 1-2 слоя KRAFT MINIO преди нанасяне на най-горния слой и леко шлайфайте след поне 16 часа.
- » Върху боядисани метални повърхности: Отстранете всички остатъци от стари бои и нанесете 1-2 слоя KRAFT MINIO. След 16 часа леко мокро шлайфане и нанасяне на 2 слоя от подходящата KRAFT емайллак боя

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Ако е необходимо, първо разрежете продукта до 5% v/v с KRAFT BRUSH SOLVENT.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Нанесете 1-2 слоя KRAFT MINIO за идеален резултат. След това нанесете 2 слоя от избрания KRAFT topcoat.
- » Да се нанася само на открито или добре проветриво място.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 16 часа.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

УКАЗАНИЯ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в керемиденочервен нюанс, в опаковки от 0.375L, 0.75L и 2.5L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+3592 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

09/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за всяко приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и уебсайта www.kraftpaints.com, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани повреди след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:
+00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg