

Powder Bond

Латексна добавка за бетон и разтвори



РАЗРЕЖДАНЕ
100-300%, когато се използва като грунд



ПОКРИТИЕ
20 - 40m²/L като грунд



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, валяк или безвъздушен пистолет за грундиране



ИЗСЪХВАНЕ
2 - 3 часа

» Подобрява адхезията и хидроизолацията на циментови разтвори

Съполимерна емулсия, която действа като добавка в смеси от циментови разтвори, като напр. шпакловки, мазилки, лепила за плочки, ремонтни материали и др. Добавянето на KRAFT Powder Bond подобрява устойчивостта на сместа към шлайфане, механично напрежение, излагане на химикали и на драматични промени на температурата. Подобрява обработваемостта, адхезията на течната смес, нейната циментираща способност, хидроизолационните ѝ свойства и нейната гъвкавост. Може да се използва и като грунд върху циментови основи преди нанасяне на хидроизолационни материали върху тераси и долни конструкции.

» Висока еластичност

» Предотвратява пукнатини от капилярно свиване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Форма	Гъста млечна течност
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.01 g/mL (± 0.02)
pH	9.0 (±1)
Дозирание на смес с разтвори	~ 1 L на 20Kg сух разтвор

Powder Bond

Латексна добавка за
бетон и разтвори

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия към основата, повърхността трябва да е суха, чиста и почистена от прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци, боя и др.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение - Смеси с циментови разтвори

- » В чист съд, който съдържа KRAFT POWDER BOND и вода, добавете циментовия разтвор, като бъркате непрекъснато (използвайте електрическа бъркалка с ниска скорост).
- » Продуктът е готов за употреба, когато сместа има еднародна консистенция без бучки.
- » Хомогенната смес трябва да се разбърква редовно, в противен случай ще е необходима допълнителна вода.

Приложение като грунд

- » Нанася се с четка или валик.
- » Разреждане 100% - 300%.
- » Покривност: 20-40m²/L в зависимост от разреждането и порьозността на основата.
- » Суха на допир: 2-3 часа при 25°C и 50% относителна влажност.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 80% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

Почистете инструментите незабавно с вода, преди материалът да изсъхне.

ОПАКОВКА

Предлага се в опаковки от 1L и 4L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ &

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+3592 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

