

Powderfine Ready Mix



РАЗРЕЖДАНЕ
0%



ПОКРИТИЕ
1kg/m² за слой с
дебелина 0,5 mm



ПРИЛОЖЕНИЕ
Шпатула
или пистолет за
безвъздушно
пръскане



ИЗСЪХВАНЕ
2 - 4 часа

Готова за употреба
ултрафина
шпакловка за
довършителни
работи

» Готов за употреба

Готова за употреба пастообразна акрилна шпакловка с ултрафина структура за довършителни работи. Идеален за изглаждане на големи вътрешни повърхности. Подходяща е за зидария, гипсокартон и гипсови или бетонни тавани и се нанася много лесно, като осигурява отлично покритие и гладък равномерен финиш. Лесно се шлайфа без много прах. Материал за многократна употреба, преобладава се с емулсионни бои или емайлакове.

» Лесно нанасяне и шлайфане

» Гладко покритие

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	1,70 g/mL(±0,04)*
Съдържание на твърди вещества об.% ISO 3251-03	71,5% (±3)
Вискозитет (sp.7/50rpm)@ 25°C ISO 2555	70.000 m.Pas (±7000)
Последователен технически вискозиметър Haegemann EN 1015	14cm (±1) @ 25°C
pH	8,8 (±0,5)
Покритие	1kg/m ² /0.5mm



Powderfine Ready Mix

Готова за употреба ултрафина шпакловка за довършителни работи

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е гладка, суха, чиста, без прах, мазнини, остатъци, мехурчета боя или лак и др.

Всички съществуващи повърхностни капиларни пукнатини трябва да бъдат поправени преди нанасянето.

» **Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт:** използвайте подходящия ремонтен материал KRAFT.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Подходящ инструмент за нанасяне: шпатула/нож или пистолет за безвъздушно пръскане
- » Нанесете 2 слоя от KRAFT POWDERFINE ГОТОВ МИКС. Препоръчително е да се нанася с дебелина 0,5 - 2 mm в два слоя.
- » Време за изсъхване на повърхността: » 2 - 4 часа при 25°C и относителна влажност 50% (времето за съхнене е по-дълго при влажни / студени условия).
- » Минимално време за повторно нанасяне на покритието: 4 - 5 часа
- » Време за шлайфане: След 3 - 4 часа със шкурка № 200
- » Преди нанасяне на последния слой нанесете акрилен грунд KRAFT HAFT или KRAFT ECO DUR AQUA
- » Избягвайте прилагането при температури под 5°C или по-високи от 35°C и относителна влажност над 60%..

УКАЗАНИЯ ЗА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО

- » Затворете кофата добре, за да се поддържа в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди и след отваряне на хладно място и далеч от слънчева светлина, условия на замръзване и висока влажност.
- » Незабавно почистете инструментите с топла вода и почистващ препарат.

ОПАКОВКА

Предлага се в бял цвят в кашони от 5 кг и 18 кг.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете етикета преди употреба.

За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на материалите. Телефон на Центъра за натравяния:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта преди и след отваряне при температури между 5°C - 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не се използват.

 1871	Druckfarben Hellas S.A. Мегаридос Авеню, област Калистири, GR-19300 Аспропиргос, Гърция	
	23 DoP No 04.04 Powderfine готов микс EN 13963 Тип 3A - Съединяване на гипсокартонени плоскости	
Реакция на огън - R2F	A2-s1,d0	
Якост на огъване - F	> 43N	
Опасни вещества - DS	Вижте	

