

Profi™ Cement Paint



РАЗРЕЖДАНЕ
5 - 10%



ПОКРИТИЕ
10 - 12m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, валик или
безвъздушен
пистолет



ИЗСЪХВАНЕ
1 - 2 ЧАСА

Акрилна циментова боя
за външна употреба

» **Високо
покрите**

» **Паропропускливост**

» **Идеална за циментови
повърхности**

Акрилна циментова боя на водна основа за външна употреба, устойчива на атмосферни условия (слънце, дъжд) и на замърсяване на въздуха, с достатъчна издръжливост. Предлага добро покритие, с бели и сиви нюанси, които издържат дълго време. Осигурява паропропускливост на повърхността, предотвратявайки проникването на влага. Нанася се лесно, с равномерно изравняване и бързо съхнене. Идеална е за често преобядисване и освежаване. Освен това се отличава със силна адхезия към повечето повърхности, като гипс, бетон, гипсокартон и др.

- А/в (WB) Външни стени на минерална основа.
- • Гранична стойност на ЛОС: 40гр/л.
- • Максимална концентрация на ЛОС на готовия за употреба продукт: 39гр/л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.45 - 1.55g/mL *
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251	59% (±3) *
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15)
Вискозитет при приложение ASTM D 562-05 @ 25°C	85KU (±15)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	<3 GU
pH	8.6 - 9.6
Индекс на белота ASTM E 313-98	86.5 (±1.5) **
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0.5 (±0.5) **
Покритие за един слой	10 - 12 m ² /L***
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя)	70 μm(±5)

* В зависимост от нюанса и основата за тониране.

** Само за бяло.

*** В зависимост от цвета, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.

Profi™ Cement Paint

Акрилна циментова боя
за външна употреба

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

» Върху нови повърхности: Преди да нанесете най-горния слой, нанесете един слой грунд на водна основа, като напр. KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT HAFT.

» Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY, или подходящ KRAFT ремонтен материал.

Върху нови повърхности от мазилка или бетон ги оставете да изсъхнат напълно поне 30 дни преди нанасяне на боята.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

» В случай на очакван дъжд, избягвайте нанасянето през следващите 7 дни.

» Преди да започнете боядисването, разрежете боята 5-10% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре.

» Можете да нанасяте с четка, валяк или безвъздушен пистолет.

» Нанесете два слоя KRAFT PROFIL CEMENT PAINT за идеален резултат.

» Минимално време за повторно нанасяне: 4-5 часа.

» Суха на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за изсъхване зависи от метеорологичните условия.

» Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

» Почистете инструментите веднага след употреба с топла вода и сапун.

» Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба.

Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло и сиво в контейнери от 0,750L, 3L и 9L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+3592 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

06/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за всяко приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и уебсайта www.kraftpaints.com, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани повреди след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:

+00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg