

Profi™ Exterior



РАЗРЕЖДАНЕ
5 - 10%



ПОКРИТИЕ
10 - 12m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, валик или
безвъздушен
пистолет



ИЗСЪХВАНЕ
1 - 2 часа

Акрилна боя за
външна употреба

» Висока белота и покритие

Акрилна боя за външна употреба, устойчива на атмосферни условия (слънце, дъжд) и на замърсяване на въздуха, с достатъчна дълготрайност. Предлага добра покривност, с висока белота и дълготрайни нюанси. Осигурява паропропускливост на повърхността, предотвратявайки проникването на влага. Нанася се лесно, с равномерно изравняване и бързо съхнене. Идеална е за често пребоядисване и освежаване. Освен това има силна адхезия към повечето повърхности, като гипс, бетон, гипсокартон и др.

- А/в (WB) Външни стени на минерална основа.
- Гранична стойност на ЛОС: 40гр/л.
- Максимална концентрация на ЛОС на готовия за употреба продукт: 39гр/л.

» Паропропускливост

» Лесно приложение

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.31-1.55 g/mL*
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251	61% (±3) *
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15)
Вискозитет при приложение ASTM D 562-05 @ 25°C	85KU (±15)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	<3 GU
pH	<9 GU
Индекс на белота ASTM E 313-98	8.6 - 9.6
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	86.5 (±1.5) **
Покритие за един слой	0.5 (±0.5) **
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя)	10 - 12 m ² /L***
Плътност ISO 2811 @ 25°C	70 µm(±5)

* В зависимост от нюанса и основата за тониране.

** Само за бяло.

*** В зависимост от цвета, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.

Profi™ Exterior

Акрилна боя за
външна употреба

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд, като KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT HAFT.
- » Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY или подходящ ремонтен материал KRAFT. Върху нови повърхности от гипс или бетон ги оставете да изсъхнат напълно поне 30 дни преди нанасяне на боята.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » В случай на очакван дъжд, избягвайте прилагането през следващите 7 дни.
- » Преди да започнете боядисването, разрежете боята 5-10% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тониране.
- » За цвят и консистенция на финиша е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. При различни партидни номера е препоръчително да се смесят в по-голям съд.
- » KRAFT PROFİ EXTERIOR бял може да се тонира с KRAFT MASTER BASICS основни цветове за безброй светли нюанси.
- » Нанесете два слоя KRAFT PROFİ EXTERIOR за идеален резултат.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 4-6 часа.
- » Суха на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Избягвайте малки поправки след завършване на боядисването. Лека разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да причини неравномерност на цвета или блясъка. Ако е необходимо, препоръчително е да нанесете повторно покритие върху цялата повърхност.

- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба.
- » Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло в опаковки от 0,750L, 3L и 9L и в основи за оцветяване P и D в опаковки от 1L, 3L и 9L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+3592 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ. : +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg