

Profi™ Interior

**РАЗРЕЖДАНЕ**
8 - 12%**ПОКРИТИЕ**
12-14m²/L**ПРИЛОЖЕНИЕ:**
четка, валик или
безвъздушен
пистолет за пръскане**ИЗСЪХВАНЕ**
1 - 2 часа

Екологична
емулсионна боя

» Висока покривност

Екологична емулсионна боя за вътрешна употреба. Тя е щадяща за потребителя и околната среда, тъй като е сертифицирана от Гръцкия съвет за екомаркировка на ЕС и отговаря на критериите на екомаркировката на ЕС. Нанася се лесно с равномерно изравняване и е идеална за често пребоядисване и освежаване. Не съдържа вредни химикали и е почти без мирис, поради което е идеална за домашния интериор. Благодарение на много слабия си блясък, тя ефективно покрива несъвършенствата, създавайки равномерно матово покритие, с висока белота и дълготрайни нюанси.

A/a (WB) Вътрешни матови стени и тавани (гланц <25@60°).

- Гранична стойност на ЛОС: 30гр/л
- Максимално съдържание на ЛОС в готовия за употреба продукт: 9,9 гр/л.

» Гладко матово покритие**» Лесно нанасяне****ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.39-1.59 g/mL*
Съдържание на твърди вещества об.% ISO 3251	62% (±3)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15)
Вискозитет при приложение ASTM D 562-05 @ 25°C	80KU (±15)
Ниво на блясък 60° ISO 2813	<4 GU
Ниво на блясък 85° ISO 2813	<12 GU
pH	8.5 – 9.5
Индекс на белота ASTM E 313-98	88.0 (±1.5)**
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0,5 (±0.5)**
Разход на един слой	12-14m ² /L***
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя)	70µm(±10)

* В зависимост от нюанса и основата за оцветяване.

** Само за бяло

*** В зависимост от нюанса, метода на нанасяне и абсорбцията на повърхността

Profi™ Interior

Екологична
емулсионна боя

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добро залепване, повърхността трябва да бъде суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на въздействието му.

- » **Върху нови повърхности:** Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд на водна основа, като например KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT HAFT.
- » **Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт:** Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY или съответния ремонтен материал на KRAFT.
- » **Върху повърхности с петна:** Използвайте първо основния слой KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Преди да започнете да боядисвате, разреждете боята с 8-12 об.% с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет за пръскане.
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тониране.
- » За постигане на постоянство на нюансите и финашното покритие е препоръчително да се използват контейнери с един и същ партиден номер. В случай на различни партидни номера се препоръчва те да бъдат смесени в по-голям контейнер.
- » Нанесете 2 слоя KRAFT PROFIL INTERIOR за постигане на идеален резултат.
- » Минимално време за повторно нанасяне на покритието: 3 - 5 часа
- » Сухо при докосване: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Ако се избере тъмен нюанс с ниска покривност или нюанс със съответното обозначение от цветовата палитра на KRAFT INSPIRED COLLECTION, се препоръчва предварително да се нанесе KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA, оцветен в по-светъл нюанс от същото цветово семейство.
- » Избягвайте залепване след завършване на боядисването. Малка разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да доведе до неравномерност на цвета или гланца. Ако е необходимо, препоръчително е да се нанесе ново покритие на цялата повърхност.
- » Не прилагайте при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

УКАЗАНИЯ ЗА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО

- » Оползотворете неизползваната боя за повторна употреба.
- » Повторната употреба на боята може ефективно да сведе до минимум въздействието на жизнения цикъл на продукта върху околната среда.
- » Почистете инструментите незабавно с топла вода и сапун.
- » Затворете контейнера добре, за да запазите материала в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в бял цвят, в контейнери от 750 мл, 3 л, 9 л и 15 л, и в оцветяващи основи P, D в контейнери от 1 л, 3 л и 9 л.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Телефон на Центъра за натравяния МБАЛСА „Н.И. Пирогов“ : +359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температура между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не се използват.



