

Relief



РАЗРЕЖДАНЕ
0%



ПОКРИТИЕ
2 - 3m²/Kg



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, релефен
валяк



ИЗСЪХВАНЕ
1 - 2 часа

Декоративна текстурирана
боя

» Лесно приложение

Бяла текстурирана боя на водна основа за вътрешна и външна употреба.

Подходяща е за стени, мазилка, бетон, тухли, дърво, ПДЧ и азбестацимент. Има висока устойчивост на дъжд, замръзване и замърсяване на въздуха. Покрива дребни несъвършенства на основата.

- А/в (WB) Външни стени на минерална основа.
- • Гранична стойност на ЛОС: 40гр/л.
- • Максимална концентрация на ЛОС на готовия за употреба продукт: 29гр/л.

» Отличен текстуриран финиш

» Ефективно покритие

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.54 g/mL (±0.04)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	130 KU (±10)
pH	8.8 - 9.5
Покритие за един слой	2- 3 m ² /Kg
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя)	200µm (±20)

Relief

Декоративна текстурирана боя

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста и почистена от прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци, боя и др.

» Приложение на шпакловка: KRAFT PUTTY, търкане, KRAFT SPACHTEL, търкане, грундиране с KRAFT ECO DUR AQUA.

» Върху нови повърхности:

• Външна: 1 слой KRAFT ECO DUR AQUA или

KRAFT DUR AQUA WHITE и 2 слоя KRAFT RELIEF. За по-добра защита финален слой KRAFT 4 SEASONS или

KRAFT 4 SEASONS ELASTIC се препоръчва 2-3 дни след нанасяне.

• Вътрешна: 1 слой KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT DUR AQUA WHITE и 2 слоя KRAFT RELIEF. Разреждане на първия слой: 20%.

» Върху повърхности със задържана влага, мухъл, гъбички и водорасли: Отстраняване на остатъци, почистване с KRAFT MOLD BLOCKER, грундиране с KRAFT ECO DUR AQUA и 2 слоя KRAFT RELIEF.

» Върху повърхности с петна, дим, задържана влага: 1 слой KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA и 2 слоя KRAFT RELIEF 24 часа по-късно.

» Пресен бетон, мазилка, стук: Боядисва се не по-рано от 30 дни след нанасяне на грунд KRAFT ECO DUR AQUA.

Оставете новите повърхности от мазилка или бетон да изсъхнат напълно най-малко 30 дни преди нанасянето на боята.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Можете да нанасяте с четка или релефен валик (гъбест).

» Не е необходимо разреждане.

» Минимално време за повторно нанасяне: 24 часа.

» Суха на допир: 1-2 часа.

» Разбъркайте добре преди и по време на нанасяне.

» Да не се прилага при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

» Почистете незабавно инструментите и остатъците от продукта с топла вода и сапун или препарат.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло в контейнери от 5 Kg и 15 Kg. Може да се тонира с KRAFT Master Basics.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ &

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикетта преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+3592 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

