

Road Liner



РАЗРЕЖДАНЕ
0-6% с
NITRO 1100



ПОКРИТИЕ
40-50m/Kg



ПРИЛОЖЕНИЕ
машина или валяк за
пътна маркировка



ИЗСЪХВАНЕ
<20 min за дебелина на
сухия филм 150 µm

Акрилна боя за
пътна маркировка

» **Бързо
изсъхване**

» **Устойчива на УВ лъчи**

» **Оценено от Гръцката централна
лаборатория за строителни работи и
АЕТЕС**

Бързосъхнеща акрилна емайлова боя на основата на разтворители, подходяща за маркиране на настилки, бетон, пешеходни пътеки, противолъзгащи ленти, складове, паркинги. Тя е издръжлива във времето и устойчива на излагане на УВ лъчи. Отличава се с доста висока белота и яркост, без да се влияе от температурата на асфалта. Освен това е устойчива на следи и износване, причинени от автомобилни гуми. Надвишава всички технически изисквания на гръцката централна лаборатория за строителни работи на Министерството на инфраструктурата и транспорта съгласно ELOT EN1871 и е оценен от АЕТЕС съгласно EN1436 и EN13197.

- А/и (SB) Еднокомпонентни ефективни покрития.
- • Гранична стойност на ЛОС: 500 гр/л.
- • Максимална ЛОС концентрация на готовия за употреба продукт: 495 гр/л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.62 g/mL (±0.03)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	70 – 80 KU

Road Liner

Акрилна боя за пътна
маркировка

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста и почистена от прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци от предишни бои, бои с мехури и др.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

» САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

- » Можете да нанесете без предварително разреждане, с машина за маркировка на пътища или валик.
- » Разреждане: Валик: 3-6% с KRAFT NITRO SOLVENT 1100.
- » Суха на допир: <20 минути за сух слой с дебелина 150 µm, в зависимост от температурата и влажността.
- » Полезен срок на годност на продукта: 12 месеца.
- » Разбъркайте добре преди и по време на нанасяне.
- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.
- » За повишена отразяваща способност, продуктът може да се смеси с подходящи стъклени перли, които могат да се разпръснат равномерно след нанасяне и преди изсъхване. Ако се смеси със сух кварц, става значително нехлъзгава и подходяща дори за стълби.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

» Почистване на машина за маркировка на пътища: KRAFT NITRO SOLVENT 1100.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло и жълто, в опаковки от 1Kg, 5Kg, 15Kg и 25Kg. Предлага се и в черен, син и червен цвят при поискване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+3592 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

08/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за всяко приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и уебсайта www.kraftpaints.com, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани повреди след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359
2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg