

KRAFT

Silicone plaster



Силиконова декоративна мазилка, на паста, готова за употреба

- » Висока устойчивост на атмосферни условия
- » Водоустойчивост и паропропускливост
- » Устойчивост на надраскване и механични удари
- » Висока еластичност
- » Устойчивост на замърсяване
- » Декоративни текстури и различни размери на зърното
- » Тонира в системата КРАФТ
- » Висока устойчивост на цветовете

KRAFT Silicone Plaster е пастообразна, готова за употреба силиконова декоративна мазилка. Базира се на комбинация от висококачествени еластомерни акрилни смоли, заедно с добавки, реактиви, полисилоксани, изпълнители, пигменти и естествени минерални агрегати.

Силиконовата мазилка KRAFT предлага превъзходна хидрофобност, съчетана с добра пропускливост на водни пари и допринася, заедно с еластичността, за отличната защита на строителните повърхности.

Продуктът е класифициран съгласно EN 15824 като мазилка на базата на органични свързващи вещества и е част от композитната система за външна топлоизолация KRAFT ClimaThermWall , съгласно EN 13499 и EN 13500.

Kraft Silicone plaster

Силиконова декоративна мазилка,
на паста, готова за употреба

ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА

Силиконовата мазилка КРАФТ се използва като декоративна мазилка за завършване на външни повърхности на сгради в изолационната система КРАФТ ClimaThermWall . Може да се използва и като краен завършващ слой с повишена устойчивост, за вътрешни и външни повърхности, нанесен върху основи от обикновени строителни материали: вароциментови / циментово-варови шпакловки, гипсова мазилка, гипсокартонени плоскости, предварително боядисани повърхности, които показват адхезия

добър в поддръжката. Благодарение на формулата си, силиконовата мазилка КРАФТ издържа на високи летни и ниски зимни температури, като запазва висока еластичност и осигурява на структурните повърхности защита срещу напукване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Параметър	Стойност
Външен вид на продукта	Вискозна, хомогенна паста
Относителна плътност при 25 °C ISO 2811	1,8 ± 0,15 кг/л
pH	8,5 – 10,5
Консистенция при 25 °C EN 1015	Бяла основа: 160 ± 3 мм Прозрачна основа: 140 ± 5 мм
Адхезия EN 1542	0,4 N/mm ²
Пропускливост на водни пари EN ISO 7783-2	15 -150 g/m ² d
Водопогълщаемост EN 1062-3	0,1 kg/(m ² ·h0,5)
Устойчивост EN 13687-3, EN 1542	0,3 N/mm ²
Продуктова подкатегория (вж. Европейска директива 2004/42/EC и HG 735/2006)	A/c-SBA - Покрития за външни стени върху минерална основа. Фазова граница: 40 g/L
Съдържание макс. ЛОС в готовия за употреба продукт	30g/L
Време за съхнене	24 часа (при 25°C и 50% относителна влажност)
Срокове на валидност	36 месеца *)

*) При спазване на разпоредбите за опаковане, съхранение и транспорт

Kraft Silicone plaster

Силиконова декоративна мазилка,
на паста, готова за употреба

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. ОСНОВА - ПОДГОТОВКА

За да се осигури добра адхезия, повърхността, върху която се нанася, трябва да е здрава, суха, чиста, без прах, следи от мазнини, соли, ръжда, стари разградени (или базирани на разтворители) бои или други примеси, които могат да попречат на адхезията.

Повърхността трябва да е възможно най-равна, като всички неравности и пукнатини се поправят с KRAFT SPACHTEL, преди нанасяне на декоративната мазилка. Препоръчително е новите бетонни или циментови повърхности да се оставят да изсъхнат най-малко 4 седмици преди нанасянето на силиконова мазилка KRAFT.

Нанесете един слой Грунд за мазилка KRAFT върху порести повърхности, нови или вече боядисани основи, както и върху замазката на композитната външна топлоизолационна система ClimaThermWall. На повърхности с петна от мухъл отстранете напълно плесенния слой и третирайте повърхността с разтвор против мухъл. След 24 часа почистете с чиста четка и грундирайте с КРАФТ ГРУНД ЗА МАЗИЛКА. Повърхностите с трудни петна се третират първо с един слой KRAFT STAIN BLOCKER AQUA; след 24 часа се нанася слой KRAFT PLASTER PRIMER.

2. СМЕСВАНЕ

Продуктът е готов за употреба и не изисква допълнително добавяне на вода. Разбъркайте продукта преди употреба с електрически миксер на ниска скорост за хомогенизиране. Забранено е смесването на продукта с материали, различни от препоръчаните.

3. ПРИЛОЖЕНИЕ

24 часа след грундиране нанесете слой силиконова мазилка KRAFT с маламашка от неръждаема стомана и съобразете дебелината на слоя с дебелината на камъка. Структурирайте текстурата (права или кръгла) с пластмасова чистачка. На големи повърхности се препоръчва да се нанася без прекъсвания, мокро върху мокро, за да се предотврати появата на нада. Почиствайте маламашката с маламашката винаги, когато е заредена с материал по време на нанасяне.

4. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след нанасяне инструментите трябва да се почистят с топла вода и сапун или препарат. Отстранете възможно най-много материал от инструментите преди почистване.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C, нито при нива на влажност над 65%. Не се прилага, ако се прогнозира замръзване, предстоящ дъжд, мъгла или неблагоприятни условия през следващите 24 часа след прилагането. Да не се прилага при условия на пряка и интензивна слънчева светлина или при вятър.

Повърхностите трябва да бъдат защитени от слънце, вятър и дъжд със специални защитни покрития, поне 7 дни след нанасяне.

Време за съхнене на повърхността на допир, 4-5 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Минимално време за преобоядисване 24 часа при температура 25°C и относителна влажност 50%. Време за пълно съхнене 14 дни при температура 25°C и относителна влажност 50%. Времето за съхнене се увеличава с намаляване на температурата и повишаване на влажността.

Еднородността на цвета може да бъде гарантирана само в рамките на една и съща производствена партида. При използване на продукта от различни партии е препоръчително те да се смесят предварително. Тъй като варовиковите гранули са с естествен произход, е възможно да има гранули с леко тъмен нюанс, които могат леко да променят визуалния вид на декоративната мазилка.

Този аспект не се счита за дефект в качеството.

В случай на спиране на нанасянето на мазилката е препоръчително това да става по краищата на стената, в близост до балкони или архитектурни елементи (напр. улуци, детайли на архитектурни елементи и др.), така че при рестартирането на нанасянето да има никакви съвместни линии или възможно най-малко няколко възможни.

ИЗБЯГВАЙТЕ СЛАНЕНЕ И ПРЕВЪРШЕНИ ТЕМПЕРАТУРИ!

Kraft Silicone plaster

Силиконова декоративна мазилка,
на паста, готова за употреба

КОНСУМАЦИЯ

Теоретичният разход на силиконова мазилка KRAFT е приблизително 2,0 - 3,5 kg/m². Разходът зависи от зърнометрията на продукта, вида на конструкцията (K,R), основата, както и от инструментите, условията и методите на нанасяне.

Структура и размер на зърното макс.	Теоретичен добив, Kg/m ²
K10 - 1,0 мм	2,0
K15 - 1,5 мм	2,7
K20 - 2,0 мм	3,5
R15 - 2,0 мм	2,8
R20 - 2,0 мм	2,8
R25 - 2,5 мм	3,5

ОПАКОВКА - ЦЕТОВЕ

Продуктът е опакован в пластмасова опаковка от 25 kg в бяла или прозрачна основа. Може да се оцветява в системата KRAFT.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се на сухо място, при температура между 5°C - 35°C, защитено от пряка слънчева светлина и дъжд, максимум 36 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнера плътно затворен, когато не го използвате.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно опаковката на продукта преди употреба. За повече информация вижте Информационния лист за безопасност.

Клиника по Токсикология към МБАЛСА „Н. И. Пирогов“ тел. (+ 359 02) 9154 411



Техническите данни, информацията, препоръките и инструкциите по-горе се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и във всеки случай трябва да бъде преразгледана според всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания технически лист и нашия уебсайт www.kraftpaints.ro, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, ако е необходимо. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, но потребителят/заявителят е изцяло отговорен за всички нежелани последици от използването на продукта

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 -
ФАКС: +00359 2 841 10120800 16 080 Понеделник - Петък,



В.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.bg